


**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ БОХТАР ба номи НОСИРИ ХУСРАВ**

Бо ҳуқуқи дастнавис

ВБД 536.32.45.62



ШАРИПОВ Сафарбой Муродалиевич

**ТАЪСИРИ НАНОЗАРРАЧАҲО (ДУДА, НАНОНАЙЧАҲОИ
КАРБОНӢ) БА ТАҒИЙРЁБИИ ГАРМИГУЗАРОНӢ ВА
ГАРМИГУНЧОИШИ МЕТИЛБУТИЛКЕТОН ДАР ФАЗАИ ГУЗАРИШ ВА
ПАРАМЕТРҲОИ ГУНОГУНИ ҲОЛАТ**

АВТОРЕФЕРАТИ

рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи
ихтисоси 01.04.14 – Физикаи ҳарорат ва назарияи техникаи гармо

Душанбе –2024

Рисола дар Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав, кафедраи физикии умумӣ иҷро гардидааст.

Роҳбари илмӣ:

Сафаров Махмадали Маҳмадиевич - Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон, академики байналмиллалии муҳандиси (АБМ), академики Академияи муҳандисӣ (АМ) ҶТ, доктори илмҳои техники, профессор

Муқарризони расмӣ:

Бердиев Асадкул Эгамович - д.и.т., профессор, мудири кафедраи “Химия ва биология”-и Донишгоҳи Россия ва Тоҷикистон. (ш.Душанбе).

Шарипов Аламшо Партоевич – н.и.т., дотсент, Мудири кафедраи илмҳои компютерӣ Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рудакӣ

Муассисаи пешбар:

Донишкадаи Энергетикии Тоҷикистон

Ҳимояи диссертатсия санаи “16” сентябри соли 2024, соат 14:00 дар ҷаласаи Шурои диссертационии 6D.KOA-041 назди Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи акад.М.С. Осимӣ, хиёбони академикҳо Раҷабовҳо 10а баргузор мегардад, e-mail: d.s6d.koa.041@yandex.ru

Бо матни пурраи диссертатсия метавонед дар китобхонаи илмӣ ва сомонаи интернетии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи акад. М.С.Осимӣ <http://ttu.tj> шинос шавед.

Автореферат санаи «_____» соли 2024 ирсол шудааст.

**Котиби илмии шурои диссертационӣ
6D.KOA-041, номзади илмҳои техникӣ, дотсент**



Тағоев С.А.

ТАВСИФХОИ УМУМИИ РИСОЛА

Мубрамияти мавзӯй. Барои такмил додан ва муторбик гардонидани равандҳои технологӣ, ҳисобкуниҳои илмии асоснок кардашудаи муҳандисӣ барои қиматҳо хосиятҳои гармофизикӣ ва термодинамикии маводи корӣ дар доираи васеи тағийирёбии параметрҳои ҳолат, аз ҷумла гузариш ба фазаи мувозинатӣ ки маълумот талаб мекунанд, лозим мебошанд. Барои ҳисобкуниҳои ададӣ ва ҳалли муодилаҳои дифференсиалии тартиби якум ва дуюм барои раванди гармимубодилакунӣ, маълумот оид ба хосиятҳои гармофизикӣ, маҳсусан коэффиценти гармигузаронӣ, гармиғунҷоиши (гармигузаронии ламинарӣ ва турбулентии метилбутилкетони моеъ ва газмонанд) вобаста аз ҳарорат, фишор ва тағийирёбии фазаи гузариш, зарур мебошад. Истифодабарии маълумоти тақрибӣ ва ё ҳатто наздик ба ҳақиқат дар ҳисобкуни мухандисӣ оид ба хосиятҳои мавод, сабаби хеле зиёд шудани сарфи металл дар дастгоҳҳо ва паст шудани нишондиҳандаҳои техникӣ-иқтисодии онҳо мегардад.

Гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши яке аз параметрҳои муҳимии назоратшаванда дар равандҳои ба монанди технологӣ мебошад. Тадқиқи ин бузургихо дар чунин соҳаҳои иқтисодиёт ва саноат, ба монанди саноати истихроҷи маъдан, хоҷагии қишлоқ ва тиб, амалӣ карда мешаванд.

Як қатор равандҳои нави технологӣ ба вучуд омадааст, ки дар ҳарорат ва фишорҳои баланд меѓузаранд, барои такмил додан ва интенсификатсияи равандҳои пештар мавҷудбуда дар соҳаҳои химия, мошинсозӣ, электроника, энергетика маводҳои наносохтордор, наномоеъҳо ва дигар соҳаҳои саноат имконият медиҳанд.

Дар ин маврид ҳангоми ба метилбутилкетон илова намудани дудаи наноандоза ва нанонайчаҳои карбонӣ хосиятҳои физикӣ-химиявии моеъҳои органикӣ тағиیر меёбанд. Тадқиқи гармигузаронии ва гармиғунҷоиши системаҳои моеъҳои органикӣ, метилбутилкетони газмонанд ва нанозаррачаҳо вобаста аз ҳарорат ва фишор, аз ҷумла дар ҳудуди буҳронӣ аҳамияти бузурги илмӣ ва амалӣ доранд ва яке аз асосҳои физикӣ-химиявӣ ба шумор мераванд, ки хосиятҳои моеъҳо, маҳлулҳо ва ҳамчун параметрҳои асосӣ ба муодилаҳои гидродинамика ва гармиивазкунӣ дар ҳисобкуниҳо ва лоиҳакашиҳои равандҳо ва дастгоҳҳо доҳил мешаванд. Омузиши хосиятҳои дар боло зикршудаи моеъҳо коллоидӣ ва кластерӣ ва суспензияҳои ба онҳо таҳия ва такмили назарияи муосири наномоеъҳо, муайян кардани механизми таъсири байнимолекулавӣ дар моеъҳо ва маҳлулҳо мусоидат мекунанд.

Бинобар ҳамин ҳам натиҷаҳои тадқиқи гармигузаронӣ (ламинарӣ ва турбулентӣ) асоси назарияи муосири молекулӣ-кинетикии газҳо ва моеъҳо гардиданд.

Мақсади рисола: тадқиқи гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши системаҳои тадқиқотии ду ва секомпоненти дуда ва нанонайчаҳои карбонӣ (наноандозадор) (метилбутилкетони моеъ ва газмонанд) дар ҳудуди ҳароратҳои (290-640) К ва фишорҳои (0,101 – 39,24) МПа.

Барои ноил шудан ба ин мақсад вазифаҳои зерин ҳал карда шудаанд:

- интихоб ва таҳияи усули муайян кардани коэффиценти гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши маҳлулҳо ва суспензияи (метилбутилкетон + нанонайчаҳои карбонӣ ва дудаи наноандоза);
- нишон додани механизми гузаронидани гармӣ дар наномоеъҳои коллоидии тадқиқотии системаҳои (нанонайчаҳои карбонӣ ва дуда+ метилбутилкетон);
- таҳия ва соҳтани дастгоҳи таҷрибавӣ барои чен кардани гармигузаронӣ дар речай ламинарӣ ва турбулентӣ вобаста аз ҳарорат, фишор ва концентратсияи масавии нано-заррачаҳо;
- ба даст овардани маълумоти таҷрибавӣ ва назариявии гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши дар ҳудуди ҳароратҳои (290-640)К ва фишорҳои (0,101-39,24) МПа (усули ноқили тафсон ва амсилаи Максвел ва Г.Н. Дулнев);
- алоқаманд намудани вобастагиҳои коэффиценти гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши маҳлулҳои тадқиқотӣ (коллоидӣ) аз ҳарорат, фишор ва концентратсияи масавии нанонайчаҳои карбонӣ ва дудаи наноандоза;
- ба даст овардани вобастагии аппроксиматсионии алоқамандкунандаи вобастагии гармигузаронӣ бо ҳарорат, фишор, концентратсияи масавии нанозаррачаҳо ва соҳтори маҳсуси объектҳои тадқиқотӣ, инчунин тозагии маҳлулкунандаҳо;
- алоқамандии байни гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши дар речоҳои ламинарӣ ва турбулентии маҳлулҳои тадқиқотӣ дар ҳудудҳои васеъи параметрҳои ҳолат;
- ба даст овардани коррелятсия миёни гармигузаронии речай ламинарӣ ва турбулентии наномоеъҳои тадқиқотӣ дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун:

Навғониҳои илмии дадқиқот инҳо мебошанд:

- усулҳои ҳисобкуни коэффицентҳои вобастагиҳои аппроксиматсионӣ барои маҳлулҳои тадқиқотӣ (коллоидӣ) таҳия карда шуд;
- дастгоҳҳои таҷрибавӣ барои чен кардани гармигузаронӣ ва гармиғунҷиши моеъҳо ва буғи онҳо (усули ноқили тафсон) барои наномоеъҳои тадқиқотии системаҳои моеъҳои органикӣ+бо дарназардошти таъсири нанонайчаҳои карбонӣ ва дудаи наноандоза таҳия карда шуд;
- маълумоти таҷрибавӣ оид ба коэффиценти гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши маҳлулҳои тадқиқотӣ (то 2 г, нанонайчаҳои карбонӣ ва дудаи наноандоза) дар ҳудуди ҳароратҳои (290-640) К ва фишорҳои (0,101-39,24) МПа ба даст оварда шуд;
- вобастагиҳои аппроксиматсионии $\lambda - P - T - m$ -ро тавсифдиҳанда ба даст оварда шуд. Бо ёрии вобастагиҳои аппроксиматсионии ба даст оварда шуда барои маҳлулҳои тадқиқотӣ дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун бо дарназардошти ҳудудҳои буҳронӣ тавсиф дода шуд;
- вобастагии коэффиценти гармигузаронӣ дар речай ламинарӣ ва турбулентии моеъҳои объектҳои тадқиқотӣ (коллоидӣ) дар ҳудудҳои васеъи параметрҳои ҳолат ($T=(290-640)$ К, $P = (0,101-39,24)$ МПа)) муайян карда шудааст.

Нүқтәхә ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

- усулҳои ҳисобкуни гармигузаронӣ ва гармиғунҷои дар параметрҳои васеъи ҳолат (муодилаи ҳолати намуди Тейт) барои моеъҳо ва таҳлили равандҳои гармиинтиқолдихӣ дар объектҳои тадқиқотӣ;
- вобастагиҳои аппроксиматсионӣ ва муодилаи ҳолат (дар намуди муолилаи Тейт) барои ҳисоб намудани хосиятҳои калорикии системаҳои моеъҳои органикӣ+нанонайчаҳои карбонӣ ва дудаи наноандоза дар ҳудуди васеъи ҳарорат ва фишор;
- вариантҳои нави таҷҳизотҳои ченқунанд ва асоси имкониятҳои татбиқи онҳо барои тадқиқи коэффициенти гармигузаронии маҳлулҳо (коллоидӣ ва суспенсияи онҳо) вобаста аз ҳарорат ва фишор бо назардошти ҳудуди буҳронии параметрҳои ҳолат ($T=290\text{--}640$) К ва ($P=39,24$ МПа);
- маълумоти ҳисобкарда шуда оид ба хосиятҳои гармофизикии маҳлулҳо (коэф-фитсиенти гармигузаронӣ дар речай ламинарӣ ва турбулентӣ) дар ҳудуди $T=(290\text{--}640)$ К, $P=(0,101\text{--}39,24)$ МПа ва концентратсияи аз 0-2 г. нанонайчаҳои карбонӣ ва дудаи наноандоза.

Объектҳои тадқиқот. Метилбутилкетони моеъ ва газмонанд, дуда, нанонайчаҳои карбонӣ онҳо, наномоеъҳои коллоидӣ.

Соҳаи тадқиқот. Рисола дар самти илмии гармофизика ва асосҳои назарияи техникаи гармо, ичро карда шудааст.

Зинаҳои тадқиқот. Рисола дар давраи 2019-2023 ичро карда шудааст.

Усулҳои тадқиқот. Дар кор таҳлили адабиёт, таҳлил ва таснифоти ченқунихои гармигузаронии газҳо ва моеъҳо гузаронида шуд. Барои чен кардани гармигузаронии наномоеъҳои коллоидӣ усули ноқили тафсон истифода шудааст (дастгоҳҳои профессор Л.П. Филиппов), Хатоии умумии нисбии ченқунии гармигузаронӣ ҳангоми эҳтимолияти эътиимодноки $\alpha=0,95$ ба 2,6 фоизро ташкил медиҳад.

Аҳамияти амалий ва назариявии тадқиқот:

1. Ҷадвалҳои муфассали гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши маводҳои аз ҷиҳати техники муҳими маҳлулҳои метилбутилкетон+нанонайчаҳои карбонӣ ва дуда дар ҳудудҳои васеъи ҳароратҳои (290-640 К) ва фишорҳои (0,101-39,24 МПа) бо дарназардошти ҳудуди буҳронӣ, ки метавонанд ташкилотҳои лоиҳакашӣ дар равандҳои гуногуни технологӣ, дар энергетикаи гармо ва мошинсозӣ истифода баранд, тартиб дода шудааст.
2. Дастгоҳи таҷрибавии соҳта шуда барои таъчилан чен кардани гармигузаронӣ метавонад истифода бурда шавад;
3. Бонки бузургиҳои гармофизикии пайастагиҳои химиявӣ бо маълумоти нав пур карда шуд;
4. Натиҷаҳои тадқиқотҳои гузаронида шуда оид ба гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши маҳлулҳо (метилбутилкетон+нанозаррачаҳо) дар ҳароратҳои гуногуни ($T=290\text{--}640$) К, фишорҳои ($P = 0,101\text{--}39,24$ МПа) ва концентратсияҳои (0,1 - 0,5) г дар Пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии Вазорати саноат ва технологияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ҳисобкуниҳои модели реакторҳо ва

равандҳои технологӣ, бузургиҳои таҷрибавӣ бошад ҳамчун маълумот истифода бурда мешаванд (санади тадбиқ пешниҳод карда шудааст).

5. Пешгуии гармигузаронӣ (назарияҳои Максвелл ва Г.Н. Дулнев)-и маҳлулҳои коллоидӣ омухташуда дар асоси соҳтори молекулавии онҳо аз ҷиҳати назариявӣ асоснок карда шуд.

6. Маълумот оид ба гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши системаҳои моёъ ва газмонанди ду - ва сетаркибаи ба даст омада метавонанд барои ҳисобкуниҳои муҳандисӣ, тартиб додани амсилаи физикӣ ва математикӣ, инчуни барои интиҳоби речаҳои кори механизмҳо ва таҷхизотҳои гуногун истифода бурда шаванд.

7. Усули муайянкунин таъсири нанозаррачаҳоро (усули профессор В.А.-Алтунин ва дигарон) истифода бурда, саҳми нанозаррачаҳоро барои баланд бардоштани гузаронандагии самаранокӣ дар ҳарорат, фишор ва концентратсияҳои гуногуни нанопуркундандаҳо (наноҳоҳаи дуда ва нанонайчаҳои карбонӣ) вобаста аз ҳарорат ($290 - 640$)К ва фишорҳои ($0,101 - 39,24$) МПа, муайян карда шудааст.

8. Дар асоси маълумот оид ба гармигузаронии маҳлулҳои тадқиқотии газмонанд ва моёъ дар ҳароратҳо ва фишорҳои гуногун муодилаҳои эмпирикӣ ҳосил карда шуд (барои фишор ва ҳароратҳои баланд). Аввалин маротиба барои синфи мазкури наномоёъҳо муодилаи намуди Тейт ва М.М. Сафаров истифода бурда шуд, ки коэффициентҳои аддии ин вобастагиҳои аппроксиматсионӣ ба даст оварда шудааст.

9. Дастроҳи соҳташуда барои чен кардани гармигузаронии (усули ноқили тафсон) маҳлулҳои системаи метилбутилкетон, дуда ва нанонайчаҳои карбонӣ дар Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав ихтисоси физика, дар Донишгоҳи давлатии омузгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, дар Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ барои ихтисоси «Энергетикаи ҳароратӣ ва истгоҳҳои барқӣ ҳароратӣ», инчуни дар Пажуҳишгоҳи илмӣ - тадқиқотии саноати Вазорати саноат ва технологияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайраҳо истифода бурда мешаванд (санадҳои тадбиқ пешниҳод карда мешавад).

Дараҷаи ӯзумонднокӣ ва нашири натиҷаҳо.

Ӯзумонднокии натиҷаҳои тадқиқот таъмин карда мешавад:

– истифодаи таҷхизотҳои ченкунандай бо натиҷаҳои баланди тақроршавандай ченкунӣ, тасдиқ ва санҷидашуда аст;

– мувоғиқ кардани натиҷаҳои мазкур бо маълумотҳои муайян, ки дар натиҷаи тадқиқоти мустақил бо истифода аз усулҳои дигари физикӣ-химиявии, ба даст оварда шудаанд;

– таъмини пурраи метрологии дастроҳҳои ченкунанда; истифодаи дурустӣ назарияи ченкунӣ ва назарияи хатоихо; бо истифода аз асбобҳо ва дастроҳҳои стандартии сабитшуда; тақроршавандагии натиҷаҳои бадастомада; мувоғиқатии қаноатбахши байни натиҷаҳои ченкардашуда гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши бо маълумотҳои таҷрибавӣ;

— амсилаи дурусти математикии равандҳои физикӣ ва аппарати математикии сабит-шуда барои ҳалли аддии муодилаҳои дифференсиалии гармигузаронӣ ва массагузаронии аз ҷумла модели Максвелл (гармигузаронӣ), Дулнев (гармигузаронӣ), Тейт (гармигузаронӣ), (моделронии компьютерӣ).

Дараҷаи коркарди мавзуи тадқиқот.

Масъалаи хосиятҳои гармофизикии наномоеъҳо ва маҳлулҳо ҳам дар намуди тоза, ва ҳам дар таркибашон миқдори гуногуни нанозаррачаҳои дуда ва нанонайчаҳои карбонӣ вобаста ба ҳарорат ва фишор мавҷуд мебошанд, ки аз тарафи олимони рус ва ҳориҷӣ мавриди тадқиқ қарор гирифтаанд. Исботи ин таҷрибаҳои А.С. Димитреев, В.Я. Рудняк, В.М. Терехов, (Новосибирск) Ҷои ва дигарон, инчунин корҳои назариявии Гамилтон, Кроссер, Хашин–Штрикман, Максвелл, Кихара ва Викс-Чендлер-Андерсен ва дигарон мебошад. Механизми интиқоли гармӣ қисман тадқиқ карда шудааст, аммо масъалаи тағиیر додани хосиятҳои гармофизикии гурӯҳҳои алоҳидай моеъҳои органикӣ ҳам дар намуди тоза ва ҳам онҳое, ки нанозаррача доранд, ба қадри кофӣ омухта нашудаанд. Бинобар ҳамин ҳам, кори мазкур ба тадқиқи таҷрибавии таъсири нанонхокай дуда ва нанонайчаҳои карбонӣ ба тағиирёбии гармигузаронии метилбутилкетони моеъ ва газмонанд ва омехтаҳои онҳо бо дуда ва нанонайчаҳои карбонӣ (коллоидӣ) вобаста аз концентратсияи нанозаррачаҳо (0,1-0,5)% ҳарорат (290 - 640) К ва фишор (0,101-39,24) МПа баҳшида шудааст.

Натиҷаҳои тадқиқот татбиқ шудаанд:

- натиҷаи тадқиқотҳои гузаронидашуда оид ба хосиятҳои гармофизикии системаҳои тадқиқотии (метилбутилкетон+нанонайчаҳои карбонӣ ва дудаи наноандоза) дар «Пажуҳишгоҳи илмӣ - тадқиқотии саноати» Вазорати саноат ва технологияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳисобкуниҳои равандҳои технологӣ ва бузургихои таҷрибавӣ бошад, ҳамчун маълумот истифода бурда мешаванд;

- вобастагиҳои аппроксиматсияни ба даст омада оид ба гармигузаронии речай ламинарӣ ва турбулентӣ дар параметрҳои васеъи ҳолат ва муодилаи намуди Тейт барои ҳисобкуниҳои муҳандисӣ дар «Пажуҳишгоҳи илмӣ - тадқиқотии саноати» Вазорати саноат ва технологияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мешаванд;

- ҷадвалҳои муфассал тартиб додашудаи хосиятҳои гармигузаронӣ ва термодинамикии маҳлулҳои аз ҷиҳати техникӣ муҳимро дар ҳудудҳои васеъи ҳарорат (290-640)К ва фишор (0,101-39,24)МПа, метавонанд, ташкилотҳои ҳоиҳакашӣ дар равандҳои гуногуни технологӣ истифода баранд;

- таҷхизотҳои сохташуда барои чен кардани гармиғунҷоиш ва гармигузарони дар речай ламинарӣ ва турбулентӣ (бо нанонайчаҳои карбонӣ ва дудаи наноандоза) дар озмоишгоҳҳои таълими Ҷондари «Техника ва энергетикаи гармо» Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осими, Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав, Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ аз тарафи омӯзгорон ҳангоми иҷроқунии рисолаҳои илмӣ аз тарафи донишҷӯён ҳангоми иҷро намудани корҳои

хатм, лоиҳаҳои курсӣ, корҳои курсӣ ва озмоиши истифода мебаранд (санадҳои татбиқ пешниҳод карда шудааст).

Саҳми шаҳсии муаллиф аз интихоби усулҳо ва коркарди алгоритмҳои ҳалли масъалаҳои ҳангоми ичрои кор гузошташуда, маълум намудани қонуниятҳои асосии дар равандҳои физикӣ-химиявӣ гузаранда ҳангоми ҳосил намудани гармибараҷаҳо, гузаронидани тадқиқотҳои таҷрибавӣ (гармиғунҷоиш ва гармигузаронӣ дар речай ламинарӣ ва турбулентӣ, ва коэффициентҳои модификатсияшудаи муодилаи намуди Тейт) дар шароити истеҳсолии реалиӣ, коркард ва таҳлили натиҷаҳои ба даст омада, тавсифи хулосаҳои асосии рисолаи илмӣ мебошад. Ҳамаи натиҷаҳои ба даст омада дар рисола таҳти роҳбарии роҳбари илмӣ ичро карда шудааст.

Интишороти кор. Натиҷаҳои асосии рисолаи илмӣ дар конференсияҳои илмию-техникии байналмиллаӣ ва ҷумҳуриявӣ баррасӣ ва муҳокима карда шудаанд:

1. Конференсияи илмӣ-амалии «Энергетика: Научно-практической конференции «Энергетика: Ҳолат ва дурнамиои инкишоф», бахшида ба 30-солагии Истиқлонияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Рӯзи энергетикҳо, (Душанбе, 20 декабря с. 2021.);

2. Rostock, Germany, 8-9, October 2020,(2020);

3. Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалий бахшида ба 80-солагии профессор М. Исматӣ ва «20-солагии рушди илмҳои табиатшиносӣ, даққик ва риёзӣ». «Масъалаҳои муосири назарияи муодилаҳои дифференсиалӣ», (Душанбе, 26 сентябри с. 2020.);

4. Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи «Асосҳои инкишоф ва дурнами илмҳои химия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», бахшида ба 60-солагии факултети химия ва хотираи д.и.х., профессор, академики АМИТ Нұмонов Ишонқұл Ұсмонович (12-14 сентябрь с. 2020.);

5. VI конференсияи байналмилалии илмӣ-техникии «Усулҳои муосир ва масоили тадқиқи ҳосиятҳои гармофизикии маводҳо» ш. Санкт-Петербург, РИНС, (27–28 майи с.2021.);

6. Конференсияи байналмилалии «Фазаҳои гузариш, ҳодисаҳои критикӣ ва ғайрихаттӣ дар муҳитҳои конденсӣ» Институти физикаи ба номи Х.И. Амирханов маркази тадқиқотии федералии Доғистон АИР: Махачкала-РИНС,(12 - 17 сентябрь с. 2021.);

7. Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалий (бо иштироки байналмиллаӣ) «Энергетикаи ҳароратӣ ва ҳосиятҳои физикаи гармои маводҳо», бахшида 30-солагии истиқлонияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 65-солагии ДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ ва 50-солагии мактаби омӯзишии физикаи гармо, Душанбе), (27,28 августи с. 2021);

8. Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Энергетика: Ҳолат ва дурнамиои рушд», бахшида ба 30-солагии Истиқлонияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи энергетикҳо, ДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ, Душанбе, (20 декабря с. 2021.);

9. Proceedings of the Journal of International University Scientific Forum (Pratice Oriented Sceince), UAE-Russia- India, Dubai-17 June 2022. Pp.112-116. doi:10.34660 /INF 2022.61;

10. Конференсияи чумхуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Саҳми Абурайхони Берунӣ» дар инкишофи илмҳои табиатшиносӣ, математика ва техникӣ», бахшида ба 1050 солагии Энциклопедисти машҳӯри форсу-тоҷик Абурайхони Берунӣ», 20 солагии омӯзиш ва инкишофи илмҳои табиат-шиносӣ, даққик, риёзӣ дар соҳаи илм ва таълим», Боҳтар, (28 маи с 2022.);

11.13^{ум} Мактаби байналмиллалии гармофизикон бахшида ба 60-солагии д.и.т., профессор, аъзо-корр. АМИТ Кобулиев Зайналобуддин Валиевич (Кобули Зайналобудини Валий) ва 70-солагии Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон, д.и.т., профессор, академики АМ ҶТ, академики АБМ, академики АБХ Сафаров Маҳмадалӣ Маҳмадиевич ДДТ ба номи академик М.С. Осимӣ, Институти масъалаи об ва экология, ДДБ ба номи Носири Ҳусрав, Душанбе-Тамбов-Боҳтар, (17-20 октябри с.2022.).

Интишорот. Доир ба натиҷаҳои тадқиқот 22-мақола, аз ҷумла 6-мақола дар маҷаллаҳои аз тарафи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшуда, 1 патенти хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 19 мавод дар конференсияҳои ҷумхурияӣ ва байналмиллӣ ба нашр расидаанд.

Мувоғиқати рисола ба шиносномаи ихтинос. Дар мавзӯ, усулҳои тадқиқотӣ аз тарафи муқаррароти илмӣ пешниҳодшудаи рисола ба шиносномаи ихтиноси кормандони илмии 01.04.14 «Физикаи ҳарорат ва назарияи техникаи гармо» мувоғиқ мебошад: дар қисми банди 5 «Тадқиқи таҷрибавӣ ва назариявии конвексияи якфаза, озод ва маҷбурий дар ҳудудҳои васеъи гармибараҷаҳо, параметрҳои речавӣ ва геометрии сатҳҳои гармиинтиқол-диҳанда», дар қисми банди 7 «Тадқиқи таҷрибавӣ ва назариявии равандҳои интиқоли якҷояи гармӣ ва масса дар маҳлулҳои бинарӣ ва бисёркомпонента бо иловай нанозарраҷаҳои дуда ва нанонайчаҳои карбонӣ, аз ҷумла наномоеъҳои аз ҷиҳати химиявӣ таъсиркунанда» дар қисми банди 9 «Таҳияи асосҳои илмӣ ва ташкили усулҳои ташаккулӯбии равандҳои гармӣ- ва массаивазкунӣ».

Соҳтор ва ҳаҷми кор. Рисола аз муқаддима, шарҳи адабиёт, ҷор боб, номгӯи адабиётҳои истифодашуда ва замима иборат мебошад. Кор дар 144 саҳифаи чопи компьютерӣ, 19-ҷадвал, 48-расм ва рӯйхати адабиётҳо иборат аз 135 номгӯй (бо муаллифони ватаний ва хориҷӣ) ва 14 саҳифаи замима интишор шудааст.


Дар муқаддима мубрамият, масъалагузорӣ, мақсади кор, навгониҳои илмӣ, татбиқи амалии натиҷаҳои тадқиқот, инчунин саҳми шахсии муаллиф нишон дода шудааст.

Дар боби якӯм шарҳи маълумотҳои адабиёт оид ба баъзе хосиятҳои метилбутилкетони моеъ ва газмонанд, дуда нанонайчаҳои карбонӣ ва дудаи наноандоза, инчунин масъалагузории тадқиқот оварда шудааст.

Дар боби дуюм тавсифот ва тарҳҳои дастгоҳҳои тадқиқотӣ барои вобаста ба ҳарорат ҷенкунии гармигузаронӣ дар параметрҳои васеъи ҳолат, инчунин баҳодиҳии ҳатогии маълумотҳои таҷрибавӣ оварда шудааст.

Дастгоҳи таҷрибавӣ барои муайян намудани гармигузаронии наномоеъҳо бо усули ноқили тафсон

Барои тадқиқи гармигузаронии наномоеъҳо дар параметрҳои васеъи ҳолат мо дастгоҳи таҷрибавиро бо усули ноқили тафсон коркунандаро таҳия карда ва ҷамъоварӣ намудем, ки дар натиҷа ба патенти хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон ноил гардидем (№ТJ 923,2017с.). Дар дастгоҳи пешниҳод кардашуда, ки таҷхизот изолятсия карда шудааст, зарфи фишорваранд ва насоси гидравлики илова намудем, ки имконияти чен кардани гармигузаронии маҳлулҳоро таҳти фишор ва вобаста аз ҳароратро медиҳад. Дастгоҳ асосан аз насоси вакуумӣ, манометр ва ячайкаи ченқунанд (шишагин) иборат мебошад. Барои ҳосил ва чен кардани фишори наномоеъҳо дастгоҳи таҷрибавӣ бо зарфи фишорваранди фишорбаланд таъмин карда шудааст. Ҳатогии нисбии умумии ченқунии гармигузаронии наномоеъҳо бо ин усул, ҳангоми эҳтимолияти эътиимоднокӣ $\alpha = 0,95$ будан 2,56% баробар аст.



Расми 1. Дастгоҳи таҷрибавӣ барои ченқунии коэффициенти гармигузаронии наномоеъҳо (усули ноқили тафсон) Патенти хурди №ТJ 923,2017с., 5с

Формулаи ҳисобкунӣ барои муайян намудани коэффициенти гармигузаронии наномоеъҳо (усули ноқили тафсон)

Формулаи ҳисобкунӣ барои муайян кардани коэффициенти гармигузаронии наномоеъҳо вобаста аз ҳарорат ва фишор дар асоси қонуни баланси гармӣ ҳосил карда шудааст.

$$\lambda = \frac{U^2}{R \left(\frac{dT}{dn} \right) S}, \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К}) \quad (1)$$

дар ин ҷо U – шиддай ҷараёни доимӣ бо (В), R – муқовимати ноқили никелӣ, (Ом), S – масоҳати буриши кундалангии ноқили никелӣ, (м^2), $\left(\frac{dT}{dn} \right)$ – градиенти ҳарорат, (К/м). Аз тара-фи профессор И.Ф.Голубев вобастагии нисбии миёни бузургихои ҳақиқӣ ва ченшавандай суръати хунукшавӣ ба даст оварда шудааст, ки ба чунин ифода муайян карда мешавад:

$$\frac{m}{m_{\text{чен.}}} = \frac{\ln N_1 - \ln N_2 (N_1 - N_2) C_M / \bar{C}_M}{\ln N_1 - \ln N_2}, \quad (2)$$

дар ин ҷо N_1 и N_2 – шкалаи тақсимоти галванометр; C_M и \bar{C}_M – мувофиқан гармиғунҷоиши ҳоси гармқунак ва силиндри беруна.


Боби сеюм ба тадқиқи таҷрибавии гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши ҳос (гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши) системаҳои тадқиқотӣ дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун бахшида шудааст. Дар дастгоҳи таҷрибавии барои чен

кардани гармигузаронй бо усули речай гармкуни мунтазами навъи якум ва дуюм ва усули ноқили тафсон ва барои чен кардани зичай усули баркашкунни гидростатикӣ, мо гармигузаронй, зичии системаҳои тадқиқотиро дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун тадқиқ намудем.


Гармигузаронии системаҳои “метилбутилкетони+нанонайчаҳои карбонии якқабата ва бисёрқабата” дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун

Дар дастгоҳи таҷрибавӣ гармигузаронии метилбутилкетон ҳам дар намуди тоза ва ҳам бо илова кардани нанозаррачаҳои карбонӣ (нанонайчайи карбонии якқабата ва нанонайчайи карбонии бисёрқабата) вобаста аз ҳарорат ($T=290\text{--}640\text{K}$) дар фишорҳои ($P=0,101\text{--}39,24\text{ MPa}$) бо иловавӣ аз 0 то 0,5 г (бо интревали 0,05 г) нанозаррачаҳо чен карда шуда, ва барои чен кардани гармиғунҷоиши хос системаҳои тадқиқотӣ дастгоҳи таҳия кардаи профессор Сафаров М.М. бо шогирдонашро истифода бурдем.


Гармигузаронии метилбутилкетони моеъ ҳам дар намуди тоза ва ҳам бо иловашудаи нанонайчаҳои карбонии якқабата ва бисёрқабата дар ҳароратҳои ($290\text{--}640\text{K}$) ва фишорҳои ($0,101\text{--}25\text{ MPa}$) чен карда шудааст (расмҳои 2-4).



Расми 2 - Гармигузаронии ($\lambda \cdot 10^3, \text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$) системаи метилбутилкетон + 0,5г нанонайчаҳои карбонии якқабата дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун: 1 - 0,1; 2 - 5,0; 3 - 10,0; 4 - 15,0; 5 - 20,0; 6 - 25,0 MPa.



Расми 3 – Гармигузаронии ($\lambda \cdot 10^3, \text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$) системаҳои метилбутилкетон + 0,5г нанонайчаҳои карбонии якқабата дар ҳароратҳои гуногун ва фишори атмосферӣ ($p=0,101\text{ MPa}$): 1 - 290,0; 2 - 320,0; 3 - 360,0; 4 - 400,0; 5 - 440K; 6 - 480,0; 7 - 520,0; 8-560; 9-600; 10-640K




Расми 4 - Гармигузаронии ($\lambda \cdot 10^3, \text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$) системаи метилбутилкетони аз ҷиҳати химиявӣ тоза бо массаи пуркунандаги нанонайчаҳои бисёрқабаташ карбонӣ дар фишори атмосферӣ: 1 – метилбутилкетони аз ҷ.х.т.; 2 - 0,5г.; 3 - 1,0 г.; 4 - 1,5 г.; 5 - 2,0г.

Чи тавре, ки аз расмҳои 2-4 дидад мешавад, гармигузаронии системаҳои “метил-бутилкетони моеъ” бо зиёдшавии ҳарорат кам шуда ва бо зиёдшавии фишор бошад ба афзоиши гармигузаронии системаи наномоеъҳои коллоидии

“метилбутилкетони моеъ + нанонайчаҳои карбонии бисёрқабата” меорад. Масалан, дар ҳарорати 290К барои системаи “метилбутилкетони моеъ + 0,5г нанонайчаҳои карбонии бисёрқабата” зиёдшавии фишор аз 0,1 то 25 МПа гармигузаронии маҳлӯлҳои коллоидии тадқиқотиро ба 10% зиёд намуда, дар ҳарорати 320К ин тағийирёбии ба 17%, инчунин дар ҳарорати 440К ба 16% мерасад.

Чи тавре, ки аз расми 5 дида мешавад, гармигузаронии системаҳои “метилбутилкетони моеъ +(0,1-0,5) г нанонайчаҳои карбонии бисёрқабата” бо зиёдшавии ҳарорат кам шуда ва зиёдшавии фишор бошад ба афзоиши гармигузаронии системаи наномоеъҳои коллоидии “метилбутилкетони моеъ + нанонайчаҳои карбонии бисёрқабата” меорад. Масалан, дар ҳарорати 300К барои системаи “метилбутилкетони моеъ + 0,5 г НҚБ” зиёдшавии фишор аз (0,1 – 25,0) МПа гармигузаронии маҳлӯлҳои коллоидии тадқиқотиро ба 15,2% зиёд намуда, зиёдшавии фишор аз (4,91-25,0) МПа ва ҳарорати 500К гармигузарони ба 70,3% зиёд мешавад. Инчунин аз ин расм дида мешавад, ки гармигузаронии системаи “метилбутилкетон + 0,1% нанонайчаҳои карбонии бисёрқабата” бо афзоиши ҳарорат ва фишор тағийир меёбанд. Ҳангоми зиёдшавии концентратсияи нанопуркунанда (нанонайчаҳои бисёрқабатаи карбонӣ) афзоиши гармигузаронии маҳлӯлҳои коллоидии тадқиқотӣ дар тамоми ҳудудҳои ҳарорат ва фишор муҳоҳида карда шудааст.




Расми 5 – Гармигузаронии ($\lambda \cdot 10^3$, $Bm/(m \cdot K)$) системаи метилбутилкетон + 0,1г нанонайчаҳои карбонии бисёрқабата дар фишор ва ҳароратҳои гуногун: 1 - 280,0; 2 - 320,0; 3 - 360,0; 4 - 400,0; 5 - 440K; 6 - 480,0; 7 - 520,0; 8-560, 9-600, 10-640K

Дар системаҳои “метилбутилкетон (0,1 – 0,5г) нанонайчаҳои бисёрқабатаи карбонӣ” бо афзоиши ҳарорат ва фишор гармигузаронии наномоеъҳои коллоидӣ зиёд мешавад. Масалан, дар ҳарорати 300К барои системаи “метилбутилкетон + 0,2 г нанонайчаҳои бисёрқабатаи карбонӣ” зиёдшавии фишор аз (0,101 – 25,0) МПа ба афзоиши гармигузаронии маҳлулҳои коллоидии тадқиқотӣ ба 10,1% мусоидат намуда, ҳангоми зиёдшавии фишор аз 0,101 то 25,0 МПа дар ҳарорати 500К гармигузаронӣ ба 8,6% зиёд мешавад (ҷадвалҳои 1-2 ва расмҳои 6-8).


Ҷадвали 1.- Коэффициенты гармигузаронии ($\lambda \cdot 10^3, Bm/(m \cdot K)$) метилбутилкетони моеъи аз ҷониҳати химиявӣ тоза дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун

Ҳарорат ,К	Фишор					
	$(\lambda \cdot 10^3, Bm/(m \cdot K))$ дар p, MPa					
	0,1	5	10	15	20	25
290	153	155	158	160	163	166
320	135	137	140	142	145	150


360	120	122	124	126	129	133
400	106	108	111	113	116	120
440	94,8	97,2	99,6	102	107	110
480	28,9	88,1	90,7	93,5	97	100
520	33,1	81,2	84,1	87,1	92	96
560	37,4	76,5	79,7	83,0	87	90
600	41,8	73,9	77,6	81,2	84	87
640	46,2	73,6	77,8	81,0	83	86



Расми 6. Вобастагии коэффицисиенти гармигузаронии метилбутылкетони моёни аз ү.х.тоза аз фишор ва ҳароратхоу (1-290; 2-320; 3-360; 4-400; 5-440; 6-480; 7-520; 8-560; 9-600; 10-640K).



Расми 7. Вобастагии коэффицисиенти гармигузаронии метилбутылкетони моёни аз ү.х. тоза бо илова 0,5г. Консентратсияи массавии (70% нано-найчаҳои яққабатаи карбонӣ) аз ҳарорат ва фишор (1-0,1; 2-5; 3-10; 4-15; 5-20; 6-25 МПа)




Расми 8. Вобастагии коэффицисиенти гармигузаронии моёни аз ү.х.тоза бо иловай 0,5г. Консентратсияи массавии (70% нано-найчаҳои яққабатаи карбонӣ) аз фишор (1-280; 2-320; 3-360; 4-400; 5-440; 6-480; 7-520; 8-560; 9-600; 10-640K).

Чадвали 2.- Коэффицисиенти гармигузаронии ($\lambda \cdot 10^3, \text{Bm}/(\text{m}\cdot\text{K})$) метилбутылкетони моёни аз ү.х.тоза бо иловай 1г. консентратсияи массавии (70% нано-найчаҳои яққабатаи карбонӣ) дар ҳарорат ва фишоршиои гуногун (маълумотҳои муаллиф).

Ҳарорат, К	Фишор					
	$(\lambda \cdot 10^3, \text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К}))$ дар $p, \text{МПа}$					
0,1	5	10	15	20	25	
290	157	160	163	174	178	183

320	139	142	146	148	152	156
360	124	127	130	134	138	142
400	111	113	117	119	123	127
440	99	102,2	105,6	110	114	118
480	-	93,2	96,7	101,5	106	110
520	-	86,4	90,1	94,2	98	103
560	-	81,5	85,4	89,0	93	97
600	-	78,9	83,7	87,2	92	96
640	-	78,0	82,8	87,0	90	93



Расми 9 Вобастагии коэффиценти гармигузаронии метилбутилкетони моеъи аз ҷ.х. тоза бо иловай 1 г. концентратсияи массавии (70% нанонайчайои якқабатай карбонӣ) аз ҳарорат (1-0,1; 2-5; 3-10; 4-15; 5-20; 6-25 МПа).

Таъсири нанозаррачаҳо (70%mass.нанонайчайои якқабатай карбонӣ) ба тағиирёбии гармигузаронии метилбутилкетони моеъ

Формулаи ҳисобкуни барои коэффиценти гармигузаронии метилбутилкетон чунин намудро дорад.

$$\lambda \cdot 10^3 = A_0 + A_1 p + A_2 p^2, \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К}) \quad (3)$$

Таҳлили бузургиҳои A_0 , A_1 , A_2 нишон доданд, ки онҳо функсияи ҳарорат, ки барои коэффиценти гармигузаронии метилбутилкетони моеъ чен карда шудааст. Ифодаҳо барои ҳисоб кардани коэффицентҳои муодилаи (3), яъне A_0 , A_1 , A_2 намуди зеринро доранд:

$$A = 334 - 0,829 T + 6,49 \cdot 10^{-4} T^2, \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К}) \quad (4)$$

$$A_1 = 1,551 - 6,49 \cdot 10^{-3} T + 7,24 \cdot 10^{-6} T^2, \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К}), \left(\frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}} \right) \text{ Па} \quad (5)$$

$$A_2 = -0,0322 + 1,511 \cdot 10^{-4} T - 1,68 \cdot 10^{-7} T^2, \left(\frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}} \right) \text{ Па}^2 \quad (6)$$

Ба воситаи муодилаи (3), бо назардошти ифодаҳои (4)-(6), коэффиценти гармигузаронии метилбутилкетони моеъро (аз ҷиҳати химиявӣ тоза) дар ҳудуди ҳароратҳои (290-640) К ва фишорҳои (0,1-50) МПа бо хатогии то 3% ҳисоб карда шуда ва имкон медиҳад, ки коэффиценти гармигузаронии метилбутилкетон ҳам дар ҳолати моеъгӣ ва ҳам дар ҳолати газӣ ҳисоб карда шавад. Ҷӣ тавре, ки

дар боло зикр шуда буд, вазифаи тадқиқоти мазкур дар тадқиқи тачрибавии коэффициенти гармигузаронии системаи маҳлұлхой метилбутилкетон ва 70% мас. нанонайчаҳои карбонӣ дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун мебошад. Натиҷаҳои тачрибавӣ-ҳисобкуниҳои бузургии коэффициенти гармигузаронии маҳлұлхой тадқиқотӣ дар ҷадвали 3 оварда шудааст. Бояд қайд кард, ки коэффициенти гармигузаронии маҳлұлхо дар асоси метилбутилкетон ҳамчунин бо модели Максвелл ҳисоб карда шудаанд.

Чи тавре, ки аз қиматҳои дар ҷадвали 3 овардашуда дидан мүмкин аст, натиҷаҳои тадқиқотҳои тачрибавии коэффициенти гармигузаронии метилбутилкетони аз ҷиҳати химиявӣ тоза бо иловай 2 г концентратсияи массавии (70% нанонайчаҳои карбонӣ) дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун аз рӯи қонунийтҳои гуногун тағйир меёбанд, аз он ҷумла қонунҳои ҳаттӣ, параболӣ ва экспоненсионалий. Иловай 2 г концентратсияи массавии (70% нанонайчаи карбонӣ) бо зиёдшавии ҳарорат коэффициенти гармигузаронии дар фишори 0,1 МПа ва тағйирёбии ҳарорат (290-440) К ба 56,8% кам шуда ва метилбутилкетони тоза бошад ба миқдори 61,4% кам мешавад. Маълум мешавад, ки саҳми нанозаррачаҳо дар метилбутилкетони моеъ аз фазаҳо (моеъгӣ ва гази), фишор, ҳарорат ва концентратсияҳои нанопур-қунандаҳо, фраксияҳои нанозаррачаҳо зиёд мебошанд.


Ҷадвали 3.- Коэффициенти гармигузаронии ($\lambda \cdot 10^3$, Вт/(м·К)) метилбутилкетони аз ҷиҳати химиявӣ тоза бо иловай 2,0 г. концентратсияи массавии (70% нанонайчаҳои карбонӣ) дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун (маълумотҳои муаллиф).

Ҳарорат, К	Фишор					
	$(\lambda \cdot 10^3, \text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К}))$ дар р, МПа					
	0,1	5	10	15	20	25
290	165	167	172	183	187	191
320	147	150	155	158	162	166
360	132	135	139	143	147	151
400	119	123	125	129	133	137
440	108	111	114	119	123	127
480	-	101	104	109	113	117
520	-	93	99	102	106	109
560	-	90	93	97	102	106
600	-	85	90	95	99	103
640	-	83	87	91	95	100


Таъсир нанозаррачаҳо (дуда ва 70% нанонайчаҳои карбонӣ) ба тағйирёбии гармигузаронии метилбутилкетон дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун.

Дар айни замон гармигузаронии метилбутилкетони аз ҷиҳати химиявӣ тозаи (моеъ) аз тарафи муаллиф дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун тадқиқ карда шудааст. Муайян карда шуд, ки гармигузаронии метилбутилкетони моеъ чӣ дар намуди тоза ва чӣ бо иловай нанозаррачаҳо бо баланд шудани ҳарорат кам мешаванд ва бо афзоиши фишор зиёдшавии наномоеъҳои татқиқоти мушоҳида карда мешавад. Дар асоси маълумотҳои тачрибавӣ ва қонуни мувофиқоварии

холат вобастагиҳои аппроксиматсионӣ ба даст оварда шудааст, ки бо ёрии онҳо гармигузаронии наномоеъҳоро дар асоси метилбутилкетон дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун ҳисоб намудан мумкин аст (расмҳои 11 - 12).



Расми 11. Вобастагии коэффициенти гармигузаронии метилбутилкетон аз концентратсияи нанозаррачаҳои (дуда ва 70% нанонайчаҳои карбонӣ) дар ҳароратҳои гуногун ва фишори ($P=5$ МПа): 1-290К; 2-320К; 3-400К; 4-480К; 5-560К



Расми 12. Вобастагии коэффициенти гармигузаронии метилбутилкетон аз концентратсияҳои нанозаррачаҳои (дуда ва 70% нанонайчаҳои карбонӣ) дар ҳароратҳои доимӣ ва фишори $P= 0,101$ МПа: 1-320К; 2-360К; 3-400К; 4-440К

Таъсири (20% масс. нанонайчаҳои карбонӣ) ба таҷиҷирёбии гармиғунҷоиши метилбутилкетони моеъ

Дар айни замон гармиғунҷоиши метилбутилкетони (моеъ) аз ҷиҳати химиявӣ тоза дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун нокифоя омӯхта шудааст. Муаллифон муайян кардаанд, ки гармиғунҷоиши хоси метилбутилкетони моеъ ҳам дар намуди тоза ва ҳам бо иловаи нанозаррачаҳо бо баланд шудани ҳарорат зиёд шуда ва бо афзоиши фишор гармиғунҷоиши хоси наномоеъҳои татқиқоти камшавӣ мушоҳидаро ҷадвали 4.

Ҷадвали 4.- Гармиғунҷоиши хоси метилбутилкетони аз ҷиҳати химиявӣ тоза дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун.

T, K	Фишор			
	(C _p , Ψ/(кг·К)) дар p, МПа			
	0,101	9,81	19,62	39,24
308	2053	2040	2028	1992
331	2135	2119	2090	2045
352	2224	2193	2160	2110
381	2303	2276	2193	2173
403	2374	2322	2229	2218
429	-	2394	2289	2294
459	-	2475	2360	2360
476	-	2546	2430	2417
499	-	2610	2498	2476

525	-	2708	2538	2550
558	-	2803	2720	2624
589	-	2904	2832	2712


Тавре, ки дар боло қайд гардид, вазифаи асосии ин тадқиқот ба таври тачрибавӣ омӯхтани гармиғунҷои хоси маҳлулҳои системаи метилбутилкетон ва 20% концентратсияи массавии нанонайчаҳои карбонӣ дар ҳароратҳои гуногуни (308-589) К ва фишорҳои (0,101-39,24) МПа мебошад. Натиҷаҳои тадқиқоти тачрибавӣ – ҳисобкуниҳои гармиғунҷои хоси маҳлӯлҳои тадқиқшуда дар ҷадвали 5 оварда шудаанд.

Ҷадвали 5.- Гармиғунҷои хоси метилбутилкетони аз ҷӯҳати химиявӣ тоза бо илова 1г. (20% концентратсияи массавии нанонайчаҳои карбонӣ) дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун (натиҷаҳои муаллиф).


T,К	Фишор			
	(C _p ,Ч/(кг·К)) дар p,МПа			
	0,101	9,81	19,62	39,24
308	2083	2060	2040	2020
331	2165	2138	2118	2098
352	2254	2217	2197	2177
381	2333	2313	2293	2273
403	2404	2394	2374	2354
429	-	2474	2453	2434
459	-	2554	2534	2514
476	-	2634	2614	2594
499	-	2428	2408	2388
525	-	2714	2694	2675
558	-	2794	2774	2753
589	-	2884	2863	2843

Чи тавре, ки аз ҷадвалҳои 5 дида мешавад гармиғунҷои хоси метилбутилкетон бо иловаи 2г. концентратсияи массавии (20% нанонайчаҳои карбонӣ) дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун аз рӯи қонуниятҳои гуногун тағиیر меёбад, аз ҷумла бо қонунҳои хати рост, пара-болӣ ва экспоненсионалӣ. Илова намудани 1г. концентратсияи нанозаррачаҳо (20% нанонайчаҳои карбонӣ) зиёдшавии ҳарорат ба он оварда мерасонад, ки гармиғунҷои хоси намунаҳо дар фишори атмосферӣ (0,101МПа) ва тағиирёбии ҳарорат (308-403)К ба 16,8% афзуда ва аз метилбутилкетони тоза бошад ба 20,4% меафзояд. Дар фишори p=10МПа, дар ҳудуди ҳароратҳои додашудаи (308-589)К гармиғунҷои хос ба 40,0% афзуда ва дар фишори p=39,24МПа ин тағиирот ба 40,7% баробар мешавад.


Саҳми нанозаррачаҳои карбонӣ дар метилбутилкетон аз фазаҳои (моёъгӣ ва газӣ), фишор, ҳарорат ва концентратсияҳои нанопуркунанда ва дигар омилҳо вобаста мебошад (расмҳои 13-15).



Расми 13. Вобастагии гармигунчоиши хоси метилбутилкетон аз концентратсияҳои нанозаррачаҳо (20% концентратсияи массавии нанонайчаҳои карбонӣ) дар фишори доимӣ, ҳароратҳои гуногун ва концентратсияҳо: $P=9,81\text{ MPa}$; 1- 308K, (0-2g); 2- 352K, (0-2g); 3- 403K, (0-2g); 4- 476K, (0-2g); 5- 525K, (0-2g); 6- 589K, (0-2g).



Расми 14. Гармигунчоиши хоси метил-бутилкетони моеъи аз ҷиҳати химиявӣ тоза вобаста бо фишор дар ҳароратҳои доимӣ: 1-308K, 2-331K, 3-352K, 4-381K, 5-403K, 6-429 K, 7-459K, 8-476K, 9-499K, 10-525K, 11-558K, 12-589K.



Расми 15. Гармигунчоиши хоси метилбутилкетони моеъи аз ҷиҳати химиявӣ тоза бо иловаи 1,5g. (20% концентратсияи массавии нанонайчаҳои карбонӣ) дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун: 1-0,101; 2-9,81; 3-19,62; 4-39,24MPa.

Боби чорум ба таҳлил ва коркарди маълумоти таҷрибавӣ оид ба гармигузаронӣ ва гармигунчоиши хоси наномоеъҳои тадқиқотӣ ва суспензияи онҳо бахшида шудааст. Вобастагиҳои аппроксиматсионии (муодилаи намуди Тейт) объектҳои тадқиқотӣ дар ҳудудҳои васеъи ҳарорат ва фишор, инчунин натиҷаҳои ҳисобкуни коэффициентҳои онҳо ба даст оварда шудаанд.

Таҳлили ва ҷамъбости маълумотҳои таҷрибавӣ оид ба гармигузаронии маҳлӯлҳои (метилбутилкетон +нанозаррачаҳо) вобаста аз ҳарорат ва фишор


Барои алоқаманд кардани гармигузаронии системаҳои метилбутилкетон ва маҳлӯлҳои он аз ҳарорат ва фишор аз мутаносибиҳои зерин истифода бурдем:

$$\frac{\lambda_{P,T}}{\lambda_{P,T}^*} = f\left(\frac{T}{T_1}\right), \quad (7)$$

$$\frac{\lambda_{P,T}^*}{\lambda_{P,T}^{**}} = f\left(\frac{P}{P_1}\right) \quad (8)$$

ин чо $\lambda_{p,T}$ – мувофиқан гармигузаронии намунаҳои тадқиқотӣ дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун ва $\lambda_{P,T}$ – гармигузаронӣ дар ҳароратҳои T ва T_1 , $T_1 = 400$ К.

Ичрошавии вобастагии функционалии (7) барои намунаҳои тадқиқотӣ ба таври графикӣ дар расмҳои 16 ва 17 нишон дода шудаанд:



Расми 16. Вобастагии нисбии гармигузаронӣ- $\left(\frac{\lambda_{P,T}}{\lambda_{P,T}^*}\right)$ бар ҳароратҳои нисбӣ $\left(\frac{T}{T_1}\right)$ барои системаҳои маҳлулҳои тадқиқотии «(20% нанонайчаҳои карбонӣ)+(0-2) г. + метилбутилкетон».

Чи тавре, ки аз расмҳои 16 ва 17 дода мешавад вобастагии функционалии (7) барои системаҳои тадқиқотӣ хуб ичро мешавад, яъне маълумоти таҷрибавӣ оид ба гармигузаронӣ дар атрофи хати каҷ меҳобанд.

Хатҳои каҷи дар расмҳои 16 ва 17 барои системаҳои метилбутилкетон ва нанозаррачаҳо бо муодилаи зерин ифода карда мешаванд:

- барои системаи «нанонайчаҳои карбонӣ+(0-2)г.+метилбутилкетон»

$$\lambda_{P,T} = \left[1.0227 \left(\frac{T}{T_1} \right)^2 - 3.1226 \left(\frac{T}{T_1} \right) + 3.263 \right] \cdot \lambda_{P,T}^*, \quad (9)$$

- барои системаи «20%-нанонайчаҳои карбонӣ)(0-2)г.+метилбутилкетон»

$$\lambda_{P,T} = \left[1.1223 \left(\frac{T}{T_1} \right)^2 - 3.1888 \left(\frac{T}{T_1} \right) + 3.0597 \right] \cdot \lambda_{P,T}^*, \quad (10)$$

Таҳлили бузургии $\lambda_{P,T}^*$ барои системаҳои тадқиқотӣ нишон дод, ки ин бузурги функцияи фишор мебошанд (расми 18).





Рисунок 17. Вобастагии гармигузаронӣ $\left(\frac{\lambda_{P,T}}{\lambda_{P,T}^*}\right)$ аз нисбати ҳароратҳои $\left(\frac{T}{T_1}\right)$ барои системаҳои маҳлулҳои тадқиқотии «(70% нанонайчаҳои карбонӣ) +(0-2) г. + метилбутилкетон».

Расми 18- Вобастагии $\lambda_{P,T}^*$ системаҳои «метилбутилкетони аз ҷиҳати химиявӣ тоза, «метилбутилкетони аз ҷиҳати химиявӣ тоза + (то 2 г) дуда, нанонайчаҳои карбонӣ» аз фишор дар ҳарорати $T_1 = 400$ К: 1-метилбутилкетон; 2- метилбутилкетони аз.ҷ.х.тоза+0,5г дуда, НК; 3-метилбутилкетони аз.ҷ.х.тоза+1,0г дуда, нанонайчаҳои карбонӣ; 4- метилбутилкетони аз.ҷ.х. тоза+1,5г дуда, нано-найчаҳои карбонӣ; 5- метилбутилкетони аз.ҷ.х.тоза +

2,0г дуда, нанонайчаҳои карбонӣ.

Ичрошавии $\frac{\lambda_{P,T}^*}{\lambda_{P,T}^{**}} = f\left(\frac{P}{P_1}\right)$ ифодаи (8) дар расми 19 нишон дода шудааст.

Натиҷаҳои таҳлили бузургии $\lambda_{P,T}^{**}$ нишон дод, ки онҳо функсияи концентратсияҳои дуда ва нанонайчаҳои карбонӣ мебошанд (Ниг. расми. 20). $\lambda_{P,T}^{**} = [2228,6(m_{HK})^2 + 2,2829(m_{HK}) + 01113], \text{Вт}/(\text{м} \cdot \text{К});$ (11)



Расми 20 – Вобастагии $\lambda_{P,T}^{}$ системаҳои «метилбутилкетони моеъи аз ҷиҳати химияӣ тоза», «метилбутилкетони аз ҷ.х.тоза+ (то 2,5)г нанонайчаҳои карбонӣ» аз фишор дар ҳарорати $T_1 = 400 K$:**

Дар асоси ифодаҳои (8) ва (11) ҳосил менамоем:

$$\lambda_{P,T}^* = [-0,0575 \left(\frac{P}{P_1}\right) + 0,94625] \cdot [2228,6(m_{HK})^2 + 2,2829(m_{HK}) + 0,1113], \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}. \quad (12)$$

Аз муодилаҳои (10) ва (11) бо назардошти (12) барои ҳисоб намудани гармигузаронии маҳлӯлҳои тадқиқотӣ вобаста аз ҳарорат, фишор ва концентратсияҳои нанонайчаҳои карбонӣ ҳосил менамоем

$$\lambda_{P,T} = \left[1.0227 \left(\frac{T}{T_1}\right)^2 - 3.1474 \left(\frac{T}{T_1}\right) + 3.1226 \right] \cdot \left[0,0575 \left(\frac{P}{P_1}\right) + 0,94625 \right] \cdot [2228,6(m_{HK})^2 + 2,2829(m_{HK}) + 0,1113], \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}} \quad (13)$$

Бо ёрии муодилаи (13) гармигузаронии маҳлӯлҳои тадқиқотиро бе гузаронидани таҷриба вобаста аз ҳарорат ва фишор ҳисоб намудан мумкин аст, ки барои ин фақат донистани бузургии концентратсияи нанонайчаҳои карбонӣ ҳарорат ва фишор зарур мебошанд. Санчиши муодилаи (13) нишон дод, ки бо хатогии (2–4) % гармигузаронии маҳлулҳои тадқиқотиро дар ҳудуди ҳароратҳои (293 – 653) К ва фишорҳои (0,101–25) МПа ҳисоб кардан мумкин аст.

Коркарди натиҷаҳои таҷрибавии гармиғунҷоиши ҳоси маҳлулҳои тадқиқотӣ


Дар асоси маълумоти таҷрибавӣ ва назариявӣ оид ба гармиғунҷоиши ҳоси моеъҳо, маҳлӯлҳо, электролитҳо ва наномоеъҳо вобаста аз ҳарорат ва фишор бисёр муаллифон чӣ дар хориҷа ва чи дар мамлакати мо ҳангоми коркарди маълумотҳо муодилаи ҳолатеро ба даст меоранд, ки бо он ҳосиятҳои калорикӣ ва термодинамикии моддаҳои тадқиқшавандаро, ҳисоб карда мешаванд.

Барои алоқаманд намудани вобастагии гармиғунҷоиши ҳоси системаҳои метилбутил-кетон ва маҳлӯлҳои он аз ҳарорат ва фишор мутаносибии зеринро тадбиқ намудем:

$$\frac{C_{P,T}}{C_{P,T}^*} = f\left(\frac{T}{T_1}\right), \quad (14)$$

дар ин чо $C_{P,T}$ – мувофиқан гармиғунчиши хоси системаҳои метилбутилкетон ва нанозар-рачаҳо дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун ва $C_{P,T}^*$ – бузургии гармиғунчиши хос дар ҳароратҳои T ва $T_1 = 400K$.

Натиҷаҳои коркарди гармиғунчиши хоси маҳлулҳои тадқиқотӣ дар намуди графикӣ дар расми 21 оварда шудаанд.



Расми 21. Вобастагии нисбати гармиғунчиши хоси $\left(\frac{C_{P,T}}{C_{P,T}^}\right)$ ба нисбати ҳароратҳои $\left(\frac{T}{T_1}\right)$ барои маҳлулҳои тадқиқотии системаҳои (метилбутилкетон + нанонайчаҳои карбонӣ (0-2)г.: 1- метилбутилкетони моеъи аз ҷ.х. тоза; 2- метилбутилкетони моеъи аз ҷ.х. тоза +0,5г дуда, нанонайчаҳои карбонӣ; 3- метилбутилкетони моеъи аз ҷ.х. тоза +1,0г дуда, нанонайчаҳои карбонӣ;*

Чи тавре, ки аз расми 21 дида мешавад ифодаи (14) барои системаҳои тадқиқотӣ хуб ичро мешавад, яъне маълумотҳои таҷрибавӣ оид ба гармиғунчиши хос дар атрофи як хати рост меҳобанд, ки бо муодилаҳои зерин ифода карда мешавад.

- барои системаҳои «нанонайчаҳои карбонӣ +(0-2)г.+метилбутилкетон»;

$$C_{P,T} = \left[0,517 \left(\frac{T}{T_1} \right) + 0,4967 \right] \cdot C_{P,T}^*, \text{ Ҷ/(кг·К)} \quad (15)$$

- барои системаҳои «20% НК)(0-2)г.+метилбутилкетон»;

$$C_{P,T} = \left[0,3845 \left(\frac{T}{T_1} \right) + 0,6187 \right] \cdot C_{P,T}^*, \text{ Ҷ/(кг·К)}, \quad (16)$$

Таҳлили бузургии $C_{P,T}^*$ барои системаҳои тадқиқотӣ нишон дод, ки ин бузургихо функцияи фишор мебошанд.

$$\frac{C_{P,T}^*}{C_{P,T}^{**}} = \left[1,0075 - 0,005 \left(\frac{P}{P_1} \right) \right], \quad (17)$$

Натиҷаҳои таҳлили бузургии $C_{P,T}^{**}$ нишон доданд, ки онҳо функцияи консентрат-сияҳои дуда ва нанонайчаҳои карбонӣ мебошанд:

$$C_{P,T}^{**} = (-3 \cdot 10^7 m_{\text{НЯК}}^2 + 95029 m_{\text{НЯК}} + 2324,3), \text{ Ҷ/(кг·К)}; \quad (18)$$

Аз муодилаҳои (17) ва (18) ҳосил менамоем:

$$C_{P,T}^* = [1,0075 - 0,005 \left(\frac{P}{P_1} \right)] \cdot [-3 \cdot 10^7 (m_{\text{НЯК}})^2 + 95029 (m_{\text{НЯК}}) + 2324,3] \frac{\text{Ҷ}}{(\text{кг·К})}. \quad (19)$$

Аз муодилаи (16) ва бо назардошли (18) ва (19) барои ҳисобкунии гармиғунчиши хоси маҳлулҳои тадқиқотӣ вобаста аз ҳарорат, фишор ва консентратсияи нанонайчаҳои карбонӣ ҳосил намудем, ки он намуди зеринро дорад:

$$C_{P,T} = \left[0,5 \left(\frac{T}{T_1} \right) + 0,5 \right] \cdot \left[1,0075 - 0,005 \left(\frac{P}{P_1} \right) \right] \cdot [-3 \cdot 10^7 (m_{\text{НЯК}})^2 + 95029 (m_{\text{НЯК}}) + 2324,3], \frac{\chi}{(\text{кг}\cdot\text{К})}. \quad (20)$$

Бо ёрии муодилаи (20) гармиғунчиши хоси таҷрибавӣ тадқиқшуда ва тадқиқнашудаи маҳлӯлҳоро вобаста аз ҳарорат ва фишор ҳисоб кардан мумкин аст, ки барои ин донистани концентратсияи нанонайчаҳои карбонӣ, ҳарорат ва фишор зарур мебошанд. Санчиши муодилаи (20) нишон дод, ки гармиғунчиши хоси маҳлулҳои тадқиқотиро дар ҳудуди ҳароратҳои (293 – 653) К ва фишорҳои (0,101–39,24) МПа бо хатогии (2 - 4,8) % ҳисоб намудан мумкин аст.

Истифодабарии муодилаи намуди Тейт барои ҳисобкуни зичии маҳлӯлҳои тадқиқотӣ дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун

Барои ба даст овардани муодилаи ҳолат оид ба зичии маҳлулҳои метилбутилкетони моёни аз ҷиҳати химиявӣ тоза ва нанозаррачаҳо (наномоеъҳои коллоидӣ) муодилаи намуди Тейт дар шакли зерин истифода бурда шудааст:

$$\frac{\rho - \rho_0}{\rho} = C \ln \left[\frac{B + P}{B + P_0} \right], \quad (21)$$

дар ин чо ρ_0 – зичии маводҳои тадқиқотӣ дар $P_0 = 4,96$ МПа; ρ – зичии намунаи тадқиқотӣ дар фишори P ; C ва B – коэффициентҳо.

Маълумоти таҷрибавӣ оид ба зичии маҳлулҳои “метилбутилкетон+дуда, нанонайчаҳои карбонӣ” дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун таҳлил карда шудаанд.

Чи тавре, ки аз таҳлили графикӣ дида мешавад, хати $T = \text{const}$ рост буда ва бо муодилаҳои зерин ифода карда мешаванд :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_T = f(P), \quad (22)$$

$$-\left(\frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_T = \frac{B}{C} + \frac{P}{C}, \quad (23)$$

ин чо P – фишори беруна, МПа; ρ – зичӣ, $\text{кг}/\text{м}^3$.

Таҳлили коэффициентҳои B ва C нишон дод, ки онҳо функсияҳои ҳарорат мебошанд, яъне $B = f_1(T)$; $C = f_2(T)$.

Бинобар ҳамин ҳам муодилаи (23) –ро дар намуди зерин навиштан мумкин аст:

$$-\left(\frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_T = \frac{B(T)}{C(T)} + \frac{P}{C(T)}. \quad (24)$$

Коэффициентҳои $B(T)$ ва $C(T)$ барои ҳар як изотермаҳо бо усули квадрати хурдтарин ҳисоб карда шуда ва баъд дар асоси таҳлили графикӣ бо хатогии 0,12% аз рӯи полиномҳои дараҷаи дуюм ва сеюм наздик карда мешаванд:

$$B(T) = \sum_{i=0}^2 b_i T^i, \quad C(T) = \sum_{i=0}^3 c_i T^i. \quad (25)$$

$$B = [0,45 \left(\frac{T}{T_1} \right) + 0,55] \cdot B_1, \quad (26)$$

$$C = [2,5 \left(\frac{T}{T_1} \right) - 1,5] \cdot C_1. \quad (27)$$

Таҳлили B_1 ва C_1 барои маҳлулҳои системаи «метилбутилкетон + нанонайчаҳои карбонӣ» нишон дод, ки онҳо функсиҳои концентратсияи нанонайчаҳои карбонӣ мебошанд:

$$B_1 = 126m^2_{\text{НЯК}} + 9,5 \cdot 10^3 m_{\text{НЯК}} + 7,51 \cdot 10^5 \text{Па} \quad (28)$$

$$C_1 = -0,275 \cdot 10^{-2} m^2_{\text{НЯК}} - 0,662 \cdot 10^{-2} m_{\text{НЯК}} - 0,332 \cdot 10^{-2} \text{Па}. \quad (29)$$

– барои маҳлулҳои системаи «метилбутилкетона + нанонайчаҳои карбонӣ»: аз муодилаҳои (26) – (27) ва (28) – (29) ҳосил менамоем:

$$B = \left[0,45 \left(\frac{T}{T_1} \right) + 0,55 \right] \cdot (1,34 \cdot 10^6 - 0,3996 \cdot 10^6 m_{\text{НЯК}}). \quad (30)$$

$$C \cdot (-0,275 \cdot 10^{-2} m^2_{\text{НЯК}} - 0,662 \cdot 10^{-2} m_{\text{НЯК}} - 0,33 \cdot 10^{-2}) \quad (31)$$

Дар системаҳои «метилбутилкетон + нанонайчаҳои карбонӣ» аз муодилаи (23) ба даст меорем:

$$\rho = \frac{\rho_0}{1 - C \ln \left[\frac{B + P}{B + P_0} \right]}, \text{кг/м}^3. \quad (32)$$

Бо назардошти (30) ва (31) муодилаи (32) барои системаҳои «метилбутилкетон+ НК ва дуда» намуди зеринро мегирад:

$$\rho = \frac{\rho_0}{\left[1 - \left(2,5 \left(\frac{T}{T_1} \right) - 1,5 \right) (-0,275 \cdot 10^{-6} m_{\text{НЯК}} - 0,662 \cdot 10^{-2} m_{\text{НЯК}} - 0,332 \cdot 10^{-2}) \right]^x} \\ \ln \left[\frac{\left(0,45 \frac{T}{T_1} + 0,55 \right) (1,34 \cdot 10^6 - 0,396 \cdot 10^6 m_{\text{НЯК}}) + P}{\left(0,45 \frac{T}{T_1} + 0,55 \right) (1,34 \cdot 10^6 - 0,396 \cdot 10^6 m_{\text{НЯК}}) + P_0} \right], \text{кг/м}^3 \quad (33)$$

Муодилаҳои ба даст омада маълумоти таҷрибавиро оид ба зичии маҳлулҳои системаи «метилбутилкетони + нанонайчаҳои карбонӣ ва дуда» дар ҳудуди ҳароратҳои $T = (293 - 433)$ К ва фишорҳои $P = (4,96 - 39,24)$ МПа бо ҳатогии миёнаи $(0,13 - 2,23)\%$ ҳисоб мекунад. Муодилаи намуди Тейт (33) барои маҳлӯлҳои моеъ ҳосил карда шудааст, ки коэффициентиҳои B ва C –ро бо параметрҳои гармофизикии система алоқаманд менамояд.

Дар замима ҷадвалҳои муғассали муқоисаи натиҷаҳои ҳисобкуниҳо бо натиҷаҳои вобастагиҳои ҳоси аппроксиматсияни муаллиф пешниҳод намуда оид ба гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши ҳоси наномоеъҳо (коллоидӣ ва суспенсияи онҳо) вобаста аз ҳарорат ва фишор, аз ҷумла дар ҳудуди буҳронӣ оварда шудаанд. Инчунин мульумоти додашудаи баҳодиҳии микдории ҳатогии ҷенкунигармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши ҳоси наномоеъҳои тадқиқотӣ низ оварда шудааст.

ХУЛОСАҲО

- Маҷмуи коэффициенти гармигузаронӣ, зичӣ ва гармиғунҷоиши ҳоси дар ҳати сершавии метилбутилкетони аз ҷиҳати химиявӣ тоза бо иловайи нанонайчаҳои карбонӣ ва дуда вобаста аз ҳарорат ва фишорҳо омӯхта шудааст [1-М, 2-М, 4-М, 6-М, 8-М, 10-М, 11-М, 14-М, 16-М, 17-М, 18-М, 19-М, 21-М, 22-М, 23-М].

- Бори аввал бузургиҳои таҷрибавии зичӣ, гармигузаронии ҳоси системаҳо (метилбутилкетони моеъ), концентратсияҳои нанонайчаҳои карбонӣ ва дуда дар ҳароратҳои ($T=290-640$ К) ва фишорҳои ($P=0,101-39,24$ МПа) ба даст

оварда шудааст, ки ташкилотҳои лоиҳакаший онро барои ҳисобкуниҳои муҳандисӣ истифода мебаранд [1-М, 2-М, 4-М, 6-М, 8-М, 10-М, 11-М, 14-М, 16-М, 17-М, 18-М, 19-М, 21-М, 22-М, 23-М].

3. Нишон дода шуд, ки зичӣ, коэффициенти гармигузаронии маҳлул-ҳои тадқиқшуда дар ҳарорати додашуда бо афзоиши фишор зиёд ва бо баланд шудани ҳарорат дар фишори доимӣ кам мешаванд; бо афзоиши ҳарорат, таъсири фишор ва концентратсияи массавии нанозаррачаҳо, инчунин қонуниятҳои тағиیرёбии параметрҳои дар боло зикршудаи моеъи асосӣ дар хатти сершавӣ ошкор карда шуданд: [1-М, 2-М, 4-М, 6-М, 8-М, 10-М, 11-М, 14-М, 16-М, 17-М, 18-М, 19-М, 21-М, 22-М, 23-М].

4. Муқаррар карда шуд, ки гармиғунҷоиҳои хоси наномоеъҳои коллоидии системаи (метилбутилкетон+нанонайчаҳои карбонӣ ва дуда) бо баланд шудани ҳарорат ва концентратсияи нанозаррачаҳо зиёд шуда, зиёдшавии фишор сабаби паст шудани гармиғунҷоиҳои хоси маҳлулҳо мегардад [1-М, 2-М, 4-М, 6-М, 8-М, 10-М, 11-М, 14-М, 16-М, 17-М, 18-М, 19-М, 21-М, 22-М, 23-М].

5. Ҳангоми коркард ва таҳлили маълумоти таҷрибавӣ оид ба зичӣ, гармиғузаронъ ва гармиғунҷоиҳои хоси системаҳои коллоидӣ (метилбутилкетони моеъи аз ҷиҳати химиявӣ тоза+нанонайчаҳо) ифодаҳои аппроксиматсионӣ ва коррелятсионӣ ба даст оварда шудаанд, ки алоқамандии байни ин хосиятҳоро муқаррар менамоянд: [1-М, 2-М, 4-М, 6-М, 8-М, 10-М, 11-М, 14-М, 16-М, 17-М, 18-М, 19-М, 21-М, 22-М, 23-М].

6. Вобастагии аппроксиматсионӣ ва муодилаи ҳолати (намуди Тейт) метавонад барои ҳисоб ва пешгӯии параметрҳои номбаршудаи маҳлулҳои татқиқ карданашуда дар асоси метилбутилкетон бо нанонайчаҳои карбонӣ ва дуда дар ҳудудҳои васеъи параметрҳои ҳолати (ҳарорат, фишор, ва концентратсияи массавии нанозаррачаҳо ва дуда) истифода бурда шаванд. [1-М, 2-М, 4-М, 6-М, 8-М, 10-М, 11-М, 14-М, 16-М, 17-М, 18-М, 19-М, 21-М, 22-М, 23-М].

7. Вобастагиҳои аппроксиматсионии бадастомада ва муодилаи ҳолати намуди Тейт барои наномоеъҳоро донишҷӯён, магистрҳо ва аспирантҳои кафедари «Физикаи умумӣ»-и Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Хусрав ва кафедраи “Техника ва энергетикаи гармо”-и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осими барои ҳисоб кардани хосиятҳои калорикии наномоеъҳои тадқиқотии истифода мебаранд. (санад оид ба тадбиқ замима гардидааст) [1-М, 2-М, 4-М, 6-М, 8-М, 10-М, 11-М, 14-М, 16-М, 17-М, 18-М, 19-М, 21-М, 22-М, 23-М].

8. Ҷадвалҳои муфассали зичӣ, коэффициенти гармиғузаронӣ ва гармиғунҷоиҳои хоси наномоеъҳои тадқиқотӣ дар ҳудудҳои васеъи ҳароратҳои (293-433)К ва фишорҳои (0,101-39,24)МПа, ва концентратсияҳои массавии нанозаррачаҳо (0-2,0)%, ки метавонанд дар равандҳои гуногуни технологӣ ва дастгоҳҳои гармимубодилакунанда истифода шаванд, тартиб дода шудааст [1-М, 2-М, 4-М, 6-М, 8-М, 10-М, 11-М, 14-М, 16-М, 17-М, 18-М, 19-М, 21-М, 22-М, 23-М].

Тавсияҳо, дурнамои рушиди минбаъдаи мавзӯи тадқиқоти рисола

1. Ҷадвалҳои муфассали зичӣ, коэффициенти гармигузаронӣ ва гармиунҷоиши хоси наномоеъҳои тадқиқотӣ дар ҳудудҳои васеъи ҳароратҳои (300-440)К ва фишорҳои (0,101-39,24)МПа, ва концентратсияҳои массавии нанозаррачаҳо (0-0,5 г) ки метавонад дар равандҳои гуногуни тех-нологӣ (МБГ-2 ш. Душанбе) ва дастгоҳҳои гармимубодилакунанда истифода шаванд, тартиб дода шудааст.

2. Вобастагиҳои аппроксиматсионии ба даст омада ва муодилаи ҳолати намуди Тейта барои наномоеъҳоро донишҷӯён, магистрҳо ва аспирантҳои кафедраи «Физикаи умумӣ»-и Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав ва кафедраи «Техника ва энергетикаи гармо»-и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ барои ҳисоб кардани хосиятҳои калорикии наномоеъҳои тадқиқотӣ истифода бурда метавонанд.

3. Қиматҳои зичии бадастомада ва муодилаи ҳолати намуди Тейт намунаҳои омухташударо барои ҳисоб кардани фарқи гармиунҷоиши хоси маҳлулҳои он бо дигар ҳалкунандаҳо истифода бурдан мумкин аст.

4. Маълумоти таҷрибавӣ ва ҳисобшуда оид ба коэффициенти гармигузаронӣ, гармиунҷоиши хоси ва зичии маҳлулҳои обии бо нанонайчаҳо ва дуда барои таҳияи назарияи микроскопии ходисаи интиқол дар маводи тадқиқшаванда асос шуда метавонанд.

5. Вобастагии аппроксиматсионӣ ва муодилаи ҳолати (намуди Тейт) метавон барои ҳисоб ва пешгӯии параметрҳои номбаршудаи маҳлулҳои таҷрибанашуда дар асоси метилбутилкетон бо нанонайчаҳо ва дуда дар ҳудудҳои васеъи параметрҳои ҳолати (ҳарорат, фишор, ва концентратсияи массавии наноандоза) истифода бурд.

РУЙХАТИ КОРҲОИ НАШРШУДА ДАР МАВЗУИ РИСОЛА.

**Мақолаҳо дар маҷалаҳои илмие, ки аз ҷониби КОА-и назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия шудаанд:**

[1-М]. Шарипов, С.М., Влияние наночастиц (70%масс. Углеродных нанотрубок) на изменение теплопроводности жидкого метилбутилкетона. // Вестник Бохтарского государственный университет имени Носира Хусрава. Бохтар, 2022, - № 2/1 (96)-С,49-52

[2-М]. Шарипов, С.М. Теплопроводность системы «жидкий метилбутилкетон+одностенные, многостенные углеродные нанотрубки при различных температурах и давлениях» Бохтарского государственный университета имени Носира Хусрава. - Бохтар, 2022, 2/4 (105) – С, 41–47.

[3-М]. Шарипов, С.М. Ойматова Х.Х., Зайнидинов Д.Р., Сафаров М.М. Влияние 20% массовой концентрации углеродных нанотрубок на изменение теплоёмкости жидкого метилбутилкетона. Технологического университета Таджикистана. Душанбе. – 2022. - № 4/1 (51) – С, 87–95.

[4-М]. Шарипов, С.М. Ойматова Х.Х., Сафаров Ш.Р., Зарипова М.А. Расчет термодинамических параметров (изменение внутренней энергии, энергии гелмгольца и энергии гибса) тернарных систем (методом ДСК). //Вестник Дангаринского государственного университета (научный журнал).-Дангара, 2022.-№3/3(90). – С. 52-55.

[5-М]. Шарипов, С.М., Хусайнов З.К. Экспериментальное исследование теплопроводности, температуропроводности водных растворов аэро-зина, диметилгидразина. Материалы Международной научной конференции «Молодые исследователи-регионам» Вологда-16-20 апреля 2018.-С. 367-369.

[6-М]. Шарипов, С.М., Сафаров М.М., Зарипова М.А., Хусайнов З.К., Сафаров Ш.Р., Мухамадали К. Взаимосвязь между теплопроводностью и плотности водных растворов в зависимости от температуры и давления Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания математики и естественных наук в кредитной системе обучения» КТГУ имени Носира Хусрава, Бохтар-29-30 июня 2018. -С. 475-479.

Патенти хурди ҶТ

[7-М]. Шарипов С.М. ва дигарон. Дастгоҳ барои бо тавари автоматӣ муайян кардани гармигузаронии чисмҳои саҳт. Ихтирооти хурди Ҷ.Т. №ТЧ 1185., аз 3.05.2021. 5с.

Нашияҳо дар конференсияҳои байналмилалӣ ва ҷумҳурияӣ:

[8-М]. Шарипов, С.М., Сафаров М.М., Тургунбоев М.Т., Хусайнов З.К. Теплофизические расчеты водных растворов диметилгидразина Материалы научно-практической конференции “ 8 Ломоносовские чтения” Актуальные проблемы естественных и гуманитарных наук.(Филиал МГУ в г. Душанбе, 27-28 апреля 2018).- С.43-46.

[9-М]. Шарипов, С.М., Сафаров М.М., Хакимов Д.Ш., Тимеркаев Б.А. Влияние наночастиц (сажа+70%ОУНТ) на изменение плотности метилбутилкетона при различных температурах / Материалы VI международная

научно-техническая конференция «Современные методы и средства исследований теплофизических свойств веществ» 27 – 28 мая 2021 г. Санкт-Петербург. - С. 34-36 РИНЦ Scopuse

[10-М]. **Шарипов, С.М.**, Сафаров М.М., Зарипова М.А., Умарзода Шарифмурод У. Тимеркаев Б.А. Влияние наночастиц на изменение плотности метилбутилкетона при различных температурах и давлениях. Материалы международная конференция «Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных средах» (12 - 17 сентября 2021 г.) Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. Махачкала-2021.- С. 288-291 РИНЦ

[11-М]. **Шарипов, С.М.**, Сафаров М.М., Зарипова М.А., Сафарова Ф. А. Влияние наночастиц на изменение плотности фенилгидразина при различных температурах и атмосферном давлении / Материалы республиканской научно-практической конференции (с международным участием) «Теплоэнергетика и теплофизические свойства веществ», посвященной 30-летию государственной независимости Республики Таджикистан, 65-летию ТТУ имени акад. М.С. Осими и 50-летию МТФШ (27-28 августа 2021), Душанбе).-С.141-144.

[12-М]. **Шарипов, С.М.**, Сафаров М.М., Ойматова Х.Х., Сафаров Ш. Р., Зарипова М.А. Расчет температуропроводности тернарных систем с использованием данным полученных сканирующим калориметром Материалы республиканской научно-практической конференции (с международным участием) «Теплоэнергетика и теплофизические свойства веществ», посвященной 30-летию государственной независимости Республики Таджикистан, 65-летию ТТУ имени акад. М.С. Осими и 50-летию МТФШ,(27,28 августа 2021).-Душанбе 2021.- С. 152-155

[13-М]. **Шарипов, С.М.**, Сафаров М.М., Ойматова Х.Х. Влияние наночастиц (сажи и 70% углеродных нанотрубок) на поведение теплопроводности метилбутилкетона при атмосферном давлении / Материалы Международной научно-практической конференции «Энергетика: Состояния и перспективы развития», 20 декабря 2021.-Душанбе: ЦИ и П, ТТУ имени акад. М.С. Осими . – С. 174-177.

[14-М]. **Шарипов, С.М.**, Сафаров М.М., Ойматова Х.Х., Зарипова М. А., Сафаров Ш.Р. Корреляция между экспериментальными данными по коэффициентом массопередачи и коэффициентом набухания опытных образцов тернарных систем. / Материалы Международной научно-практической конференции «Энергетика: Состояния и перспективы развития», 20 декабря 2021. Душанбе: ЦИ и П, ТТУ имени акад. М.С. Осими.-С. 178-181.

[15-М]. **Шарипов, С.М.**, Сафаров М.М., Ойматова Х.Х. Сафаров Ш. Р., Зарипова М.А. Рассчетно-экспериментальные значения коэффициента теплоотдачи тернарных систем. Сборник трудов Первая Международная научно-практическая конференция и «Перспективы развития исследований в области химии координационных соединения и аспекты их применения» посвященной памяти профессора Баситовой С.М., 80-летию со дня рождения и

60-летию педагогического деятельности д.х.н., профессора Азизку-ловой О.А. 30-31 марта 2022 г. Душанбе. -2020.- С. 160-164, РИНЦ.

[16-М]. **Шарипов, С.М.**, Сафаров М.М., Ойматова Х.Х. Электро-физические свойства суспензии системы метилбутилкетона и углеродных нанотрубок Материалы республиканской научно-практической конференции на тему «Роль Абурайхони Беруни в развитии естественных, математических и технических наук», посвященной 1050 летию известного персидского-таджикского энциклопедиста Абурайхони Беруни «20 летию изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования» Бохтар 28 мая 2022 г.- С. 307-308.

[17-М]. **Sharipov, S.M.**, Safarov M.M., Oimatova H.H. Influence (20wt % of carbon nanotobe) on a chance in the heat capacity of liquid metilbutilketon Proceedings of the Journal of International University Scientific Forum (Practice Oriented Science)-UAE-Russia-India, Dubai-17 June 2022.-Pp.112-116. doi: 10.34660/INF 2022.61

[18-М]. **Sharipov, S.M.**, Safarov M.M., Oimatova H.H. Correction bet-ween thermal conductivity and specific heat capacity of ternary systems (CA, MWCN and N₂H₄) Proceedings of the Journal of International University Scien-tific Forum (Practice Oriented Science). UAE-Russia- India, Dubai-17 June 2022., Dubai-17 June 2022.-Pp.121-128. doi:10.34660/INF 2022.16.28.046.

[19-М]. **Шарипов, С.М.**, Ойматова Х.Х., Сафаров Ш.Р., Сафаров М.М. Корреляция между коэффициента теплоотдачи и удельной теплоёмкости тернарных систем кремниевой кислоты, многослойной углеродной нанотрубки и нанопорошка гидразина. МТФШ-13,2022. Тамбов-Душанбе 2022. С. 69-71.

[20-М]. **Шарипов С.М.**, Ойматова Х.Х. теплопроводность колоидного раствора метилбутилкетона при различных температурах и давлениях. Сборник материалов Республиканская научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы перспективный развития естеественный точных наук» Душанбе, 2023.- С. 161-163.

[21-М]. **Шарипов С.М.**, Сафаров Ш.Р., Зоиров Х.А. Получение эмперических уравнений на основе экспериментальных данных и сравнение их значений. Россиская конференция (с международным свойства веществ (РКТС – 16) Махачкала, 26-29 сентября 2023г.-С.71

[22-М]. **Шарипов С.М.**, Сафаров М.М., Ойматова Х.Х., Сафаров Ш.Р. Таҳлили маълумотҳои таҷрибавӣ оид ба гармигузаронии маҳлулҳои (метилбутилкетон+нанозаррачаҳо) вобаста аз ҳарорат ва фишор. Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. № 2/1 (108) 2023.-106-111.

[23-М]. **Шарипов С.М.**, Сафаров М.М., Ойматова Х.Х., Сафаров Ш.Р, Шарипов М.Л. Гармигузаронии маҳлулҳои «метилбутилкетон+нанонайча-ҳои карбонии яққабата ва бисёрқабата» дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун. Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, №2/3 (113) 2023, - С, 25-34.

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
БОХТАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени НОСИРА ХУСРАВА**

УДК 536.32.45.62

На правах рукописи



ШАРИПОВ Сафарбой Муродалиевич

**ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ (САЖИ, УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК)
НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И ТЕПЛОЕМКОСТИ
МЕТИЛБУТИЛКЕТОНА ПРИ ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ И РАЗЛИЧНЫХ
ПАРАМЕТРАХ СОСТОЯНИЯ**

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специальности 01.04.14 –Теплофизика и теоретическая теплотехника

Душанбе –2024

Работа выполнена на кафедре общей физики Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава.

Научный руководитель: **Сафаров Махмадали Махмадиевич** - Заслуженный деятель науки и техники Таджикистана, академик международной академии (МИА), академик инженерной академии (ИА) РТ, доктор технических наук, профессор

Официальные оппоненты: **Бердиев Асадкул Эгамович** - д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Химия и биология» Университета России и Таджикистана. (г. Душанбе).

Шарипов Аламшо Партоевич - к.т.н., доцент, заведующий кафедрой компьютерных наук Кулябский государственный университет имени Абуабдуллахи Рудаки

Ведущая организация: **Институт энергетики Таджикистана**

Защита диссертации состоится «16» сентября 2024 г. в 14:00 на заседании диссертационного совета 6Д.КОА-041 при Таджикском техническом университете имени академика М.С.Осими, по адресу: 734042, г. Душанбе, проспект акад. Раджабовых 10а, e-mail: d.s6d.koa.041@yandex.ru

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Таджикского технического университета имени академика М.С.Осими и на официальном сайте университета <http://ttu.tj/>

Автореферат разослан «_____» _____ 2024 года.

**Ученый секретарь диссертационного совета
6Д.КОА-041, кандидат технических наук, доцент**



Тагоев С.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТЫ

Актуальность темы. Теплопроводность, теплоемкость, ламинарная и турбулентная теплопроводность метилбутилкетона являются теплофизическими свойствами, которые необходимо учитывать при численных расчетах процессов теплопереноса и решении дифференциальных уравнений первого и второго порядка, тем самым важное значение имеет понимание теплофизических и термодинамических свойств рабочего вещества при различных изменениях состояний, включая фазовые переходы в равновесии. Непосредственно научные данные могут быть использованы для проведения инженерных расчетов, позволяющих совершенствовать и оптимизировать технологические процессы. Технико-экономические показатели во многом игнорируются из-за завышения металлоемкости в инженерных расчетах, опирающихся на приближениях или приблизительных оценках свойств материалов.

Технологические процессы полагаются на теплопроводность как на важнейший параметр управления, потому что эти переменные анализируются в экономическом и промышленном секторах, включая горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство и здравоохранение.

В таких отраслях, как химическая, топливная, машиностроение, электроника, наноструктурированные материалы и наножидкости, существующие процессы могут быть улучшены и усовершенствованы, которые работают под экстремальным давлением и температурой за счет использования множества новых технологических процессов.

Одной из наиболее важных научных и практических задач является исследование теплопроводности систем, состоящих из органических жидкостей, газообразного метилбутил-кетона и наночастиц, в зависимости от температуры или давления, что может быть актуально как с научной, так и с практической точки зрения и являются основным исследованием по физическим и химическим аспектам. Физико-химические особенности изменения органических жидкостей можно изменить, добавив микротильтбутилацетат к таким системам, как наноразмерная сажа или углеродные нанотрубки. Фундаментальные переменные, определяющие характеристики жидкости, решения, компоненты гидромеханики и уравнения теплопередачи, используются при проектировании и расчете оборудования и процессов.

Свойства, особенно те, которые проявляют коллоидные и кластерные наножидкости и суспензии, окажут существенное влияние на развитие и совершенствование современной теории нанофициций и исследование межмолекулярных взаимодействий в жидкостях и растворах. Свойства (ламинарной и турбулентной) теплопроводности были использованы для объяснения современной молекулярной динамики в газах и жидкостях.

Цель диссертационной работы - исследование теплопроводности и теплоемкости исследуемых двух- и трехкомпонентных системы сажи и углеродных нанотрубок в широком диапазоне давлений (0,101-39,24) МПа и температур (290-640) К, (наноразмерный) (до 0,5 г.) (жидкого и газообразного метилбутилкетона).

Поставленная цель была достигнута путем решения следующих задач:

-определение методик измерения теплопроводности и теплоемкости растворов и их суспензий (метилбутилкетон, наноразмерная углекислота или сажа);

-определение методов теплопередачи между коллоидными наножидкостными системами, в частности с участием углеродных нуклеотидов и углеродной сажи с метилбутилкетоном;

-в зависимости от температуры, давления и массы наночастиц теплопроводность в ламинарном и турбулентном режиме;

-изучить нагревательные нити с использованием методов и моделей Максвелла и профессора Г.Н. Дульнева и получить экспериментальные и теоретические значения теплопроводности, теплоемкости (290-640) К и давления (0,101-39,24) Мпа;

- на теплопроводность и теплоемкость растворов, таких как коллоиды или суспензии, влияют температура, давление, размер углеродных нанотрубок и сажи.

-оценить связь между температурой, давлением (растворимостью), массовой концентрацией наночастиц, структурными особенностями и чистотой растворителя, (установив примерную зависимость);

-зависимость теплопроводности от теплоемкости изученных в широком диапазоне параметров состояния для ламинарных и турбулентных растворов;

-установление связи между тепловыми и текущими характеристиками исследуемых ламинарно-турбулентных наножидкостей при различных давлениях и температурах.

Научные достижения этого исследования включают:

- для исследования органических жидкостей и наноразмерных систем, с использованием метода нагретой нити, с учетом влияния сажи и углеродных нанотрубок измерены теплоемкость и теплопроводность наножидкостей, а также их испарительные свойства;

- разработан метод расчета приближенных коэффициентов зависимости исследуемых растворов (коллоидов и их суспензий).

- экспериментальным путем исследованные растворы (290-640) К и давление (0,101-39,24) МПа были проверены на теплопроводность и теплоемкость, которая составляла от 0,5 г до 0,15 мм, включая сажу и наноразмерные углеродные нанотрубки;

- были разработаны приближенные модели, описывающие систему $\lambda - P - T - m$. С использованием этих моделей были изучены растворы в разнообразных атмосферных условиях, включая критическую область;

- была найдена взаимосвязь между коэффициентом теплопроводности и типом течения жидкости для исследуемых объектов (коллоидных) в широком диапазоне параметров состояния (от 290 до 640 К, от 0,101 до 25 МПа), включая как ламинарные, так и турбулентные режимы.

На защиту выносятся:

- с помощью уравнения состояния Тейта определить теплопроводность и теплоемкость (раствора), а также проанализировать рассматриваемый гипотетический процесс теплопередачи;

- новые возможности измерительной техники и критический диапазон параметров состояния (290-640) К и $S = 4,76 \text{ МПа}$; расчетный диапазон T составляет (380-630) к, при $P - (0,101-25) \text{ МПа}$;

- температурные данные, указывающие на теплофизические характеристики растворов, такие как ламинарная и турбулентная теплопроводность сажи и наноразмерные углеродные нанотрубки в интервале $T = (290-640) \text{ К}$, $P = (0,101-25) \text{ МПа}$ при концентрациях до 0,5 г.;

- уравнения состояния (аналогичные уравнению Тейта) используются в различные температуры и давления для оценки тепловых свойств органических жидкостей, наноразмерной сажи и углеродных нанотрубок.

Объект исследования. Жидкий и газообразный метилбутилкетон, наноразмерные сажи и углеродные нанотрубки, и их суспензии и коллоидные наножидкости.

Отрасли исследования. В основу исследования легли принципы теплофизики и теоретические основы теплотехники.

Методы исследования. Это исследование включало изучение литературы, усвоение и классификацию измерений теплопроводности газов и жидкостей. Методом нагретой нити (установки профессора Л.П.Филиппова) измерена теплопроводность суспензий и коллоидных наножидкостей. Теплоемкость веществ исследовали с помощью системы, созданной профессором М.М. Сафаровым. Когда уровень достоверности $\alpha = 0,95$, общая относительная ошибка теплопроводности соответственно составляет 2,6% и 3,2%.

Этапы исследования. Работа выполнена в период 2020-2024г.

Теоретическая и практическая значимость работы:

1. Измерения теплопроводности и теплоемкости высокотехнологичного материала, включая раствор метилбутилкетона, углеродную сажу и углеродные нанотрубки (в диапазоне от 290 до 640 К) и давления от 0,101 до 39,24 МПа. Многим проектным организациям может быть полезен материал «Химические процессы в теплоэнергетике и машиностроении», поскольку он охватывает важные области.

2. Экспериментальная установка, предназначенная для измерения теплопроводности, позволяет определить, какие свойства материала подходят для использования в лабораторных условиях.

3. Внесены новые данные в базу данных теплофизических величин соединений.

4. По техническим решениям бинарных и тройных систем жидкости и газа приведены справочные данные, содержащие сведения об их теплопроводности и теплоемкости, при этом данный подход включает в себя выполнение инженерных расчетов, построение математических и физических моделей механизмов, подбор тепловых режимов работы различных типов устройств.

5. Сертификат внедрения сопровождается использованием расчетов модельных печей, которые основаны на технических процессах и экспериментальных данных в широком диапазоне температуры ($T = (290\text{--}640\text{ K})$) и $P = (0,101\text{--}39,24\text{ MPa})$ и в различных концентрациях (0,1-0,5г.), раствор, содержащий наночастицы метилбутилена, выполнен в Научно исследовательском институте промышленности Министерства индустрии и новых технологий Таджикистана.

6. Теплопроводность коллоидных и кластерных растворов проанализирована согласно теории Максвелла и профессора Г.Н. Дульнева, теоретической основой теории является их молекулярная структура.

7. Измерен вклад наночастиц (с использованием подхода профессора В.А. Алтунина и др.) в эффективную проводимость наножидкости, с использованием температуры (290–640) К и давления (0,101–32,24) МПа, а также концентрации различных нанонаполнителей (нанопорошков сажи и углеродных нанотрубок).

8. В широком диапазоне давления и температуры построены эмпирические уравнения с использованием данных по теплопроводности газовых и жидкых растворов, исследованных в различных условиях. Уравнения типа Тейта и М.М. Сафарова были привлечены для численного вывода коэффициентов этих приближенных зависимостей, а также были впервые использованы для описания этого класса наножидкостей.

9. Было изобретено измерение теплопроводности растворов метилбутилкетона, сажи и углеродных нанотрубок методом нагретой нити, и сейчас проводится в Таджикском государственном педагогическом университете им. Садриддина Айни, в Таджикском техническом университете им. академика М.С.Осими для специальности «Теплоэнергетика», а также в Институте промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и др. (методика внедрения прилагается).

Степень достоверности и апробация результатов.

Воспроизводимость результатов измерений гарантирована:

– для различных методов химического анализа, использование измерительных приборов и сравнение с независимыми исследованиями;

– комплексные измерительные системы с полной метрологической поддержкой: надлежащее использование теорий измерения и ошибок; использование отработанных технологий и оборудования; надежность достигнутых результатов; как расчетные, так и экспериментальные данные по теплопроводности и теплоемкости согласуются друг с другом;

– путём испытания и проверки средств измерений на предмет их работоспособности;

– подробные математические объяснения физических явлений и умение решать дифференциальные уравнения тепло - и массопереноса для моделей Максвелла, Дурнева (теплопроводность) и Тейта (компьютерное моделирование).

Степень разработанности темы исследования.

Российскими и зарубежными учеными изучаются в широком диапазоне от температуры и давления теплофизические особенности чистых наножидкостей и наночастиц сажи в растворах с различным содержанием углеродных нанотрубок.

Несмотря на отсутствие исследований теплофизических свойств других органических жидкостей, например, образованных из чистых форм или частиц наночастиц, механизмы теплопередачи все еще широко изучены. Наше исследование было сосредоточено на изменении теплопроводности и теплоемкости нанопорошков сажи (и углеродных нанотрубок) при смешивании как с жидким, так и с газообразным метилбутилкетоном, а также с SO₂ и другими углероднымиnanoструктурами (коллоидными). Температура (290-640) К и давление (0,101-39,24) МПа ответственны за концентрацию наночастиц, которая варьируется от 0,01 до 0,5%. Экспериментальные исследования А.С. Димитреева, В.Я. Рудняка, В.М. Терехова, (Новосибирск) Чои и др., а также теоретические работы Гамильтона, Кроссера, Хашина–Штрикмана, Максвелла, Кихары и Викса-Чендлера-Андерсена и др. подтверждают это.

Внедрение результатов работы.

- результаты проведенных исследований теплофизических свойств исследуемых систем (метилбутилкетон + углеродные нанотрубы и наноразмерный сажа) в Институте промышленности Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан. Этот метод использовался для расчетов и экспериментальных измерений (акт о реализации прилагается).

- для инженерных расчетах в интервале параметры состояния и уравнения Тейта используются в Институте промышленности Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, а также некоторые приближения для теплопроводности в ламинарном и турбулентном режимах, теплоемкости и параметров состояния (акт внедрения прилагается);

- теплопроводность и термодинамические свойства технологически важных растворов можно детализировать в таблицах, доступных для использования в широком диапазоне температур (290–640) К и давлений (0,101–39,24) МПа проектными организациями при различных технологических процессах;

- в учебно-научной лаборатории кафедры «Теплотехника и теплоэнергетика» Таджикского технического университета имени академика М.С.Осими, Бохтарском государственном университете имени Носира Хусрава, Таджикском государственном педагогическом университете имени Садриддина Айни установлено оборудование для измерения теплоемкости и теплопроводности в ламинарном и турбулентном режимах течения (углеродные нанотрубы и наноразмерная сажа), где преподаватели выполняют научные работы, студенты пишут рефераты, курсовые проекты, курсовые работы, эксперименты используются для выполнения работ в аудитории (акт выполнения прилагается).

Личный вклад автора в выявлении основных физических и химических процессов, связанных с экстракцией хладагента, и проведении

экспериментальных исследований, а также выборе приемов и методов, которые непосредственно могут быть использованы для решения поставленных в исследовании задач (теплоемкости, теплопроводности при ламинарном и турбулентном течении). Для формулирования основных выводов диссертации рассмотрены модифицированные коэффициенты уравнения Тейта и турбулентность в реальных производственных условиях. Руководители и консультанты несли ответственность за контроль всех результатов исследования.

Апробация работы. На международных и республиканских научно-технических конференциях анализировались и обсуждались основные компоненты диссертационной работы:

1. Энергетическая научно-практическая конференция, посвященная Дню энергетика и 30-летию Государственной независимости Таджикистана, Душанбе, 2021;
2. Rostock, Germany, October, (2020);
3. Научно-практическая конференция, посвященная 80-летию профессора М. Исмати и «20-летию развития естественных, точных и математических наук». “Современные проблемы теории дифференциальных уравнений”, Душанбе, (2020 г.);
4. Республиканская научно-теоретическая конференция «Основы развития и перспективы химической науки в Республике Таджикистан», посвященная 60-летию химического факультета и памяти д.х.н., профессора, академика АН РТ Нуманова Ишанкула Усмановича, Душанбе, (2020г);
5. VI международная научно-техническая конференция «Современные методы и средства исследований тепло-физических свойств веществ» г. Санкт-Петербург, (2021г.);
6. Международная конференция «Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных средах» Института физики имени Х.И. Амирханова Дагестанского федерального исследовательского центра РАН: Махачкала, (2021 г.);
7. Республиканская научно-практическая конференция (с международным участием) «Теплоэнергетика и теплофизические свойства веществ», посвященная 30-летию Государственной независимости Республики Таджикистан, 65-летию ТТУ имени акад. М.С.Осими и 50-летию МТФШ, Душанбе, (2021г.);
8. Международная научно-практическая конференция “Энергетика: Состояние и перспективы развития”, посвященная 30-летию Государственной независимости Республики Таджикистан и Дню энергетика, ЦИ и П, ТТУ имени акад. М.С.Осими, Душанбе, (2021г.);
9. Proceedings of the Journal of International University Scientific Forum (Pratice Oriented Sceince), UAE-Russia-India, Dubai, (2022);
10. Республиканская научно-практическая конференция “Роль Абурайхони Беруни в развитии естественных, математических и технических наук”, посвященная 1050-летию известного персидского-таджикского

энциклопедиста Абурайхони Беруни и “20-летию изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования”, Бохтар, (2022г.);

11. 13^{-я} Международная теплофизическая школа, посвященная 60-летию д.т.н., профессора, член.корр. НАНТ Кобулиева Зайналобуддина Валиевича (Кобули Зайналобуддини Вали) и 70-летию Заслуженного деятеля науки и техники Таджикистана, д.т.н., профессора, академика ИА РТ, академика МИА, академика МАХ Сафарова Махмадали Махмадиевича ТТУ им.акад. М.С.Осими, Институт водных проблем и экологии, БГУ имени Носира Хусрава, Душанбе-Тамбов-Бохтар, (2022г).

Публикации. Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан рекомендовано к публикации 5 статей в специализированных журналах, 1 малый патент, 12 материалов в республиканских и международных конференциях, 22 работы и материалы опубликованы.

Соответствие паспорту специальности. Работа соответствует профессиональному паспорту исследователя 01.04.14, представившего новые научные идеи и методы исследования «Теплофизика и теоретическая теплотехника» в части п.5 «Экспериментальные и теоретические исследования однофазной, свободной и вынужденной конвекции в широком диапазоне свойств теплоносителей, режимных и геометрических параметров теплопередающих поверхностей», в части п. 7 «Экспериментальные и теоретические исследования процессов совместного переноса тепла и массы в бинарных и многокомпонентных растворах с добавкой наночастицы сажи и УНТ, включая химически реагирующие наножидкости», в части п. 9 «Разработка научных основ и создание методов интенсификации процессов тепло- и массообмена».

Структура и объем работы. Содержит 150 страниц машинописного текста, 46 таблиц и 48 рисунков, а также библиографию из 133 ссылок (на национальных и международных авторов), введение, обзор литературы, четыре главы, завершающиеся цитатами, и приложение.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении дается краткое изложение исследования, его проблемы и цели, а также некоторые сведения о научной новизне или практическом использовании результатов при выполнении работы, а также вклады автора.

В первой главе представлен обзор литературных данных, а также поставлена задача исследования о некоторых свойствах газообразных и жидких метилбутилкетона, технического углерода и наноразмерных углеродных нанотрубок.

Синтез пористых, гранулярных и нанотрубчатых структуродно из наиболее развитых направлений современной технологии получения функциональных материалов. Свойства полученных материалов можно преобразовать в сложные пористые структуры путем анодирования металлов. Ученые во всем мире проводят обширные исследования по изучению физико-химических,

механических, микроструктурных и оптических свойств материалов, которые были достигнуты с помощью этих методов после создания типичной полой структуры.

Во второй части продемонстрирован обзор ошибок в экспериментальных данных, а также представлена экспериментальная установка, которую можно использовать при высоких параметрах состояния, для изучения температурной зависимости теплопроводности.

Экспериментальная установка для определения теплопроводности наножидкостей методом нагретой нити

Теплопроводность наножидкостей исследовалась методом нагретой нити, была спроектирована и построена экспериментальная установка, работающая в данных условиях, при высоких параметрах состояния. Создание данного устройства стало возможным благодаря небольшому патенту № TJ 923 (2017) РТ. Подключившись к изолированному устройству, мы включили в предлагаемый нами метод сосуд под давлением и соответствующий гидравлический резервуар, что облегчает расчет температурно-зависимой теплопроводности для льда, подвергающегося воздействию высоких температур. Вакуумный насос, манометр и измерительная ячейка (стакан) являются основными компонентами конструкции устройства.




Рисунок 1. Прибор, использующий метод нагретой нити для измерения теплопроводности. Малый патент №TJ 923,2017г., 5с.

Внутрь клетки вводится исследуемая наножидкость. В экспериментальной установке используется контейнер высокого давления для создания давления наножидкости и его измерения. При измерении теплопроводности наножидкостей непосредственно при использовании данного метода с доверительным интервалом $\alpha = 0,95$ общая относительная погрешность составляет 2,56 %.

Расчетная формула для определения коэффициента теплопроводности наножидкостей (метод нагретой нити) Малый патент №TJ 923,2017с., 5с

Для определения теплопроводности наножидкостей используется формула расчета, учитывающая закон теплового равновесия

$$\lambda = \frac{U^2}{R\left(\frac{dT}{dn}\right)S}, \text{ BT/(m·K)} \quad (1)$$

где U-напряжение постоянного тока в (В), R- сопротивление проволоки из никеля, (Ом), S- площадь поперечного сечения никелевой проволоки, (м^2), $\left(\frac{dT}{dn}\right)$ градиент температуры, (К/м).

Профессор И.Ф. Голубев установил более прямую связь между фактической и измеренной скоростями охлаждения:

$$\frac{m}{m_{\text{чен.}}} = \frac{\ln N_1 - \ln N_2 (N_1 - N_2) C_M / \bar{C}_M}{\ln N_1 - \ln N_2}, \quad (2)$$

C_M и \bar{C}_M – полная теплоемкость ядра и внешнего цилиндра, шкала гальванометра имеет два деления: N1 и N2.

В главе 3 рассматриваются теплофизические свойства исследуемой системы экспериментальными методами при различных температурах и давлениях.

В ходе эксперимента исследование включало анализ плотности в широком диапазоне температуры и давления, теплопроводности и теплоемкости системы. Нами проводилось исследование на приборы, используя метод нагретой нити и первый тип нормального термического метода, для проверки теплопроводности жидкостей. Плотность также можно рассчитать с помощью гидростатического взвешивания.

Измерения теплопроводности системы жидкий метилбутилкетон + одно- и многостенные углеродные нанотрубки в диапазоне давления и температуры.

Теплопроводность жидкого метилбутилкетона измерялась с использованием различных углеродных наночастиц (одностенные углеродные нанотрубки, многостенные углеродные нанотрубки) и экспериментального оборудования. Давление Р составляет (0,101–39,24) МПа при добавлении наночастиц и размере частиц 0,01–0,25 г (интервал 0,05 %). Электропроводность системы нами измерялась с использованием конструкции М.М. Сафарова. Теплопроводность метилбутилкетона измерялась с использованием одностенных углеродных нанотрубок с учетом различных давлений и температур, которые существовали как в чистом, так и в жидком виде, соответственно (рис. 2-4, диапазон от 290 К до 49,00) МПа

На теплопроводность одностенных углеродных нанотрубок могут влиять температура, давление и концентрация. На схеме 2-4 отображена теплопроводность метилбутилкетона, сравнивая как с жидкой, так и с газообразной.

Результаты свидетельствуют, что при 640 К наблюдалось снижение на 16,5%, указывает на то, что на теплопроводность этих образцов не влияет температура и снижается с ростом давления, таким образом, при давлении комнатной температуры (298 К) и концентрации жидкого метилкетона+0,4% одностенные углеродные нанотрубки с этим веществом имеют повышенную теплопроводность на 14,6% при воздействии вакуума до 14,01 МПа. Приводит к увеличению теплопроводности жидкого метилбутилкетона Р = 0,101МПа и Т =

290К на 19,9%, а добавка 0,5г одностенных углеродных нанотрубок при Р = 14,01 МПа и Т = 290К теплопроводность растет на 18,4 %.




Рисунок 2-Теплопроводность ($\lambda \cdot 10^3, \text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$) системы метилбутилкетона +0,5г одностенных углеродных нанотрубок при различных температурах, давлениях Ряд 1 - 0,1; Ряд 2 - 5,0; Ряд 3 -10,0; Ряд 4 - 15,0; Ряд 5 - 20,0; Ряд 6 - 25,0 МПа




Рисунок 3-Теплопроводность ($\lambda \cdot 10^3, \text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$) системы метилбутилкетона +0,5г одностенных углеродных нанотрубок при различных температурах, давлениях (р=0,101МПа: 1 - 290, 0; 2 - 320,0; 3 -360,0; 4 - 400,0; 5 - 480,0; 6 - 520, 0;7-560, 8-600, 9-640K




Рисунок 4-Теплопроводность ($\lambda \cdot 10^3, \text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$) системы х.ч. метилбутилкетона при различном массовом содержании углеродных нанотрубок при атмо-сферном давлении: 1 – х.ч. метилбутилкетона; 2 - 0,5г.; 3 -1,0 г.; 4 - 1,5 г.; 5 - 2,0г.

Как показано на рисунке 5, с увеличением температуры теплопроводность широкой системы многостенных углеродных нанотрубок метилбутилкетона (0,1–0,5) также уменьшается, а концентрация коллоидных нановолокон уменьшается с давлением. Рост давления от 4,91 до 25 и теплопроводности на 15,2% наблюдался в растворе и изучался при 500 К. При нагреве системы до 300 К с жидким метилбутилкетоном и 0,5 г многостенных углеродных нанотрубок теплопроводность коллоида увеличивается с давлением на 0,101-25 МПа.

Установлена корреляция между концентрацией нанонаполнителя и давлением в коллоидных растворах при измерении теплопроводности. Теплопроводность с повышением температуры и давления изменяется в системе метилбутилакетон + 0,1% многостенных углеродных нанотрубок.




Рисунок 5. Теплопроводности системы (метилбутилкетон+0,1г многостенных углеродных нанотрубок) при различных температурах и атмосферном давлении: 1 - 290,0; 2 - 320,0; 3 - 360,0; 4 - 400,0; 5 - 440K; 6 - 480,0; 7 - 520,0; 8-560, 9-600, 10-640K

За счет использования многостенных материалов углеродных нанотрубок из метилбутилкетона (0,1-0,5 г) при различных температурах и давлениях, приводят к образованию коллоидных наножидкостей, которые являются более теплопроводными. За счет увеличения давления (0,101 – 25,0) МПа теплопроводность увеличилась, если исследуемую систему «метилбутиловая глина + 0,2 г многостенных углеродных нанотрубок» коллоидных растворов нагреть до 300 К. Увеличение теплопроводности на 8,6% происходит при установлении температуры 500 К, а давление возрастает на 10,1 % с 0,101 МПа до 25,0 МПа (таблицы 1-2 и рисунки 6-8).

Таблица 1.- Коэффициент теплопроводности ($\lambda \cdot 10^3$, Вт/(м·К)) х.ч. жидкого метилбутилкетона при различных температурах и давлениях

Температура, К	Давление					
	$(\lambda \cdot 10^3, \text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К}))$ при $p, \text{МПа}$					
	0,1	5	10	15	20	25
290	153	155	158	160	163	166
320	135	137	140	142	145	150
360	120	122	124	126	129	133
400	106	108	111	113	116	120
440	94,8	97,2	99,6	102	107	110
480	28,9	88,1	90,7	93,5	97	100
520	33,1	81,2	84,1	87,1	92	96
560	37,4	76,5	79,7	83,0	87	90
600	41,8	73,9	77,6	81,2	84	87
640	46,2	73,6	77,8	81,0	83	86




Рисунок 6. Зависимость коэффициен-




Рисунок 7. Зависимость коэффи-

та теплопроводности х.ч. жидкого метилбутилкетона от давления и температуры: 1-290; 2-320; 3-400; 4-440; 5-440; 6-480; 7-520; 8-560; 9-600; 10-640 K.

циента теплопроводности х.ч. жидкого метилбутилкетона с добавкой 0,5 г. массовой концентрации (70% углеродных нанотрубок) от температуры и давления: 1-0,1; 2-5; 3-10; 4-15; 5-20; 6-25 МПа.

Рисунок 8. Зависимость коэффициента теплопроводности х.ч. жидкого метилбутилкетона с добавкой 0,5 г. массовой концентрации (70% одностенных углеродных нанотрубок) от давления (1-290; 2-320; 3-360; 4-400; 5-440; 6-480; 7-520; 8-560; 9-600; 10-640 K).




Таблица 2.- Коэффициент теплопроводности ($\lambda \cdot 10^3, \text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$) х.ч. жидкого метилбутилкетона при различных температурах и давлениях с добавкой 1 г. массовой концентрации (70% одностенных углеродных нанотрубок) (наши данные)

Температура, К	Давление					
	$(\lambda \cdot 10^3, \text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К}))$ при $p, \text{МПа}$					
	0,1	5	10	15	20	25
290	157	160	163	174	178	183
320	139	142	146	148	152	156
360	124	127	130	134	138	142
400	111	113	117	119	123	127
440	99	102,2	105,6	110	114	118
480	-	93,2	96,7	101,5	106	110
520	-	86,4	90,1	94,2	98	103
560	-	81,5	85,4	89,0	93	97
600	-	78,9	83,7	87,2	92	96
640	-	78,0	82,8	87,0	90	93




Рисунок 9. Зависимость коэффициента теплопроводности х.ч. жидкого метилбутилкетона с давлением (0,1, 5, 10, 15, 20, 25 МПа).




Рисунок 10. Зависимость коэффициента теплопроводности х.ч. жидкого метилбутилкетона с добавкой 1 г.

добавкой 1 г. массовой концентрации (70% (70% одностенных углеродных нанотрубок) от температуры. одностенных углеродных нанотрубок) от давления при различных температурах.

Влияние наночастиц (70% масс. углеродных нанотрубок) на изменение теплопроводности жидкого метилбутилкетона

Расчетная формула для коэффициента эффективной теплопроводности метилбутил-кетона имеет следующий вид:

$$\lambda \cdot 10^3 = A_0 + A_1 p + A_2 p^2, \text{ Вт/(м·К)} \quad (3)$$

Температура эксперимента является решающим фактором при котором измерен коэффициент эффективной теплопроводности жидкого метилбутилкетона для определении значений A_0, A_1, A_2 . Коэффициенты (3), которые представляют собой т.е. A_0, A_1, A_2 , можем определить по формуле следующего содержания:

$$A_0 = 334 - 0,829T + 6,49 \cdot 10^{-4}T^2, \text{ Вт/(м·К)} \quad (4)$$

$$A_1 = 1,551 - 6,49 \cdot 10^{-3}T + 7,24 \cdot 10^{-6}T^2, \text{ Вт/(м·К)}, \left(\frac{\text{Вт}}{\text{м·К}} \right) \text{ Па} \quad (5)$$

$$A_2 = -0,0322 + 1,511 \cdot 10^{-4}T - 1,68 \cdot 10^{-7}T^2, \left(\frac{\text{Вт}}{\text{м·К}} \right) \text{ Па}^2 \quad (6)$$

Используя (3), можно определить эффективную теплопроводность метилбутилкетона как в жидкой, так и в газообразной форме, также мы можем рассчитать коэффициент теплопроводности жидкого метилбутилкетона (х.ч.) в интервале температуры (290-640) К и давления (0,1-50) МПа с погрешностью до 3% с учетом выражений (4)-(6).

Целью данной работы было исследование теплопроводности растворов системы метилбутилкетона, и как уже упоминалось ранее, 70% масс. углеродных нанотрубок в широком диапазоне температуры и давления. Результаты расчетно-экспериментального значения коэффициента теплопроводности исследуемых растворов приведены в таблице 3. Следует отметить, что модель Максвелла применялась также для определения теплопроводности растворов на основе метилбутилкетона.

Таблица 3.- Коэффициент теплопроводности ($\lambda \cdot 10^3, \text{ Вт/(м·К)}$) х.ч. жидкого метилбутил-кетона в широком диапазоне температуры и давления с добавкой 2,0 г. массовой концентрации (70 % углеродных нанотрубок) (наши данные).

Температура, К	Давление					
	$(\lambda \cdot 10^3, \text{ Вт/(м·К)})$ при $p, \text{ МПа}$					
	0,1	5	10	15	20	25
290	165	167	172	183	187	191
320	147	150	155	158	162	166
360	132	135	139	143	147	151
400	119	123	125	129	133	137
440	108	111	114	119	123	127
480	-	101	104	109	113	117
520	-	93	99	102	106	109
560	-	90	93	97	102	106
600	-	85	90	95	99	103
640	-	83	87	91	95	100

Согласно значений (табл.3), приведены результаты экспериментального исследования в широком диапазоне температуры и давления, коэффициент теплопроводности х.ч. жидкого метилбутилкетона с добавкой 2% массовой концентрации (70% углеродных нанотрубок), изменяется по различным закономерностям. Добавки 2г. массовой концентрации (70% углеродных нанотрубок) повышают температуру коэффициента теплопроводности, чистый метилбутилкетон демонстрирует снижение теплопроводности на 61,4%, тогда как обратный эффект составляет 56,8% при 0,1МПа при изменении температуры (280-440) К. Количество наночастиц, присутствующих в жидким метилбутилкетоне, зависит от различных факторов, таких как фаза, давление, температура, концентрация нанонаполнителя, содержание и другие факторы.

На теплопроводность метилбутилкетона влияет наличие наночастиц (сажи и 70% углеродных нанотрубок) в широком диапазоне давления и температуры.

Нами исследована теплопроводность жидкого метилбутилкетона в широком диапазоне температуры и давления. В ходе исследования метилбутилкетона теплопроводность вещества как в чистом виде, так и с наночастицами снижается с повышением температуры, то же самое относится и к наножидкостям, работающим под давлением, что было замечено авторами. Точные зависимости основывались на экспериментальных данных и законах состояния. Исследуя теплопроводность наножидкостей из метилбутилкетона, можно определить их потенциал в широком диапазоне температуры и давления (рисунки 11-12).




Рисунок 11. При разных температурах и давлениях ($P=5$ МПа): 1-290К; 2-320К; 3-400К; 4-480К; 5-560К, на теплопроводность метилбутилкетона влияет концентрация наночастиц (сажи и 70% углеродных нанотрубок) по сравнению с другими материалами.




Рисунок 12. Зависимость коэффициента теплопроводности метилбутилкетона от концентрации наночастиц (сажи и 70% углеродных нанотрубок) при постоянной температуре $P=0,101$ МПа; 1-320К; 2-360К; 3-400К; 4-440К

Влияние (20% мас. углеродных нанотрубок) на изменение теплоемкости жидкого метилбутилкетона

Исследования были сосредоточены на теплоемкости метилбутилкетона и 20% мас. По мере увеличения температуры и давления с каждым последующим

шагом увеличивается и теплоемкость жидкого метилбутилкетона (как и помимо наночастиц), а это означает, что автор установил, что происхождение этого явления неоднородно, а скорее снизилось для всех приведенных примеров при изучении этих соединений (табл. 4). Несмотря на усилия, теплоемкость метилбутилкетона (жидкости) не была полностью исследована в широком интервале давления и температуры.

Согласно таблице 5 были проведены расчеты и экспериментальные исследования для определения теплоемкостей рассматриваемых растворов. В широком диапазоне давления (0,101–39,24 МПа) и температуры (308–589) К УНТ доступны для использования.

Таблица 4. Термоемкость х.ч. жидкого метилбутилкетона в широком диапазоне температуры и давления.

T, K	Давление			
	(C _p , Дж/(кг·К)) при p, МПа			
	0,101	9,81	19,62	39,24
308	2053	2040	2028	1992
331	2135	2119	2090	2045
352	2224	2193	2160	2110
381	2303	2276	2193	2173
403	2374	2322	2229	2218
429	-	2394	2289	2294
459	-	2475	2360	2360
476	-	2546	2430	2417
499	-	2610	2498	2476
525	-	2708	2538	2550
558	-	2803	2720	2624
589	-	2904	2832	2712

Различные законы, такие как закон прямых линий, парабол и закон степеней, диктуют изменение массовой концентрации (например, 20% углеродных нанотрубок) при разных температурах и давлениях. Теплоемкость метилбутилкетона с добавками достигает 2г. При введении 1г наночастиц, в том числе 20% углеродных наночастиц, можно значительно повысить температуру (308–403) К, (как показано в таблице 5) и атмосферное давление (0,101 МПа). Теплоемкость при давлении p=10МПа растет на 40,0%, в данном интервале температуры (308–589) К, а изменение будет равным 40,7%, при p=39,24МПа. На количество наночастиц, присутствующих в диметилбутилкетоне, влияют различные факторы, в том числе фаза, давление, температура и концентрация микронаполнителей (рис.13-15).

Таблица 5. Теплоемкость х.ч. жидкого метилбутилкетона с добавкой 1г. (20% массовой концентрации УНТ) в интервале температуры и давления (наши данные).

T, К	Давление			
	(C _p , Дж/(кг·К)) при p, МПа			
	0,101	9,81	19,62	39,24
308	2083	2060	2040	2020
331	2165	2138	2118	2098
352	2254	2217	2197	2177
381	2333	2313	2293	2273
403	2404	2394	2374	2354
429	-	2474	2453	2434
459	-	2554	2534	2514
476	-	2634	2614	2594
499	-	2428	2408	2388
525	-	2714	2694	2675
558	-	2794	2774	2753
589	-	2884	2863	2843




Рисунок 13. Зависимость теплоемкости метилбутилкетона от концентрации наночастиц (20% массовой концентрации углеродных нанотрубок) при постоянном давлении, различных температурах и концентрациях: $P=9,81 \text{ МПа}$: [1 - 308K, (0-2г.)]; [2- 352K,(0-2г.)]; [3- 403K,(0-2г.)]; 4- 476K,(0-2г.); 5- 525K,(0-2г.); 6- 589K,(0-2г.).




Рисунок 14. Теплоемкость х.ч. жидкого метилбутилкетона при различных температурах и давлениях: 1-308K, 2-331K, 3-352K, 4-381K, 5-403K, 6-429K, 7-459K, 8-476K, 9-499K, 10-525K, 11-558K, 12-589K.




Рисунок 15. Термоемкость х.ч. жидкого метилбутилкетона с добавкой 1,5г. (20% массовой концентрации углеродных нанотрубок) при различных температурах и давлениях: 1-0,101; 2-9,81; 3-19,62; 4-39,24 МПа.

Четвертая глава. Основное внимание уделяется экспериментальным данным по теплопроводности и теплоемкости исследованных наножидкостей и их суспензий, анализу и обобщению полученных результатов. Путем расчета была определена приближенная зависимость (уравнения Тейта) объекта и расчета его коэффициентов в широком диапазоне температуры и давления.

Обобщение экспериментальных данных по теплопроводности растворов (метилбутилкетона+наночастиц) в зависимости от температуры и давления

Для определения корреляции между температурой и теплопроводностью для метилбутиловых систем и их растворов можно использовать следующее уравнение:

$$\frac{\lambda_{P,T}}{\lambda_{P,T}^*} = f\left(\frac{T}{T_1}\right), \quad (7)$$

$$\frac{\lambda_{P,T}^*}{\lambda_{P,T}^{**}} = f\left(\frac{P}{P_1}\right) \quad (8)$$

где λ – теплопроводность исследуемых образцов в интервале температуры и давления и $\lambda_{P,T}$ – значения теплопроводности при температурах T и T_1 , $T_1 = 440$ К.

Согласно рисунки 16 и 17, (7) показанно функциональная зависимость, используемая для описания образца.




Рисунок 16. Зависимость относительной теплопроводности $\left(\frac{\lambda_{P,T}}{\lambda_{P,T}^*}\right)$ от относительной температуры $\left(\frac{T}{T_1}\right)$ для исследуемых растворов системы «(20% углеродных нанотрубок) + (0–2)г. + метилбутилкетона».




Рисунок 17. Зависимость относительной теплопроводности $\left(\frac{\lambda_{P,T}}{\lambda_{P,T}^*}\right)$ от относительной температуры $\left(\frac{T}{T_1}\right)$ для исследуемых растворов системы «(70% углеродных нанотрубок) + (0–2)г. + метилбутилкетона».

Однако рисунки 16 и 17 показывают, что соотношение (7) для рассматриваемых систем полностью выполняется. Экспериментальные данные по теплопроводности хорошо согласуются с общими линиями, описываемыми этими уравнениями.

Уравнения, используемые для представления рисунков 16 и 17, для систем метилбутилкетона и наночастиц:

- для системы «углеродных нанотрубок+(0–2)г.+метилбутилкетона»

$$\lambda_{P,T} = \left[1.2813 \left(\frac{T}{T_1} \right)^2 - 3.5521 \left(\frac{T}{T_1} \right) + 3.263 \right] \cdot \lambda_{P,T}^*, \quad (9)$$

- для системы «20%углеродных нанотрубок)(0–2)г.+метилбутилкетона»

$$\lambda_{P,T} = \left[1.1223 \left(\frac{T}{T_1} \right)^2 - 3.1888 \left(\frac{T}{T_1} \right) + 3.0597 \right] \cdot \lambda_{P,T}^*, \quad (10)$$

Установлено влияние давления на значения $\lambda_{P,T}^*$ для исследованных систем (рисунок 18).




Рисунок 18 – Зависимость $\lambda_{P,T}^*$ системы «х. ч. жидкий метилбутилкетона», «х.ч. метилбутилкетона+(до 2) сажи, углеродных нанотрубок» от давления при температуре $T_1 = 400 K$:

Выполнимость $\frac{\lambda_{P,T}^*}{\lambda_{P,T}^{**}} = f\left(\frac{P}{P_1}\right)$ выражения (8) показана на рис. 19.

Как показано на рис. 20, концентрация сажи и углеродных нанотрубок является фактором, влияющим на значения $\lambda_{P,T}^{**}$.

$$\lambda_{P,T}^{**} = [2228,6(m_{\text{УНТ}})^2 + 2,2829(m_{\text{УНТ}}) + 01113], \text{Вт}/(\text{м} \cdot \text{К}); \quad (11)$$




Рисунок 19 – Зависимость $\lambda_{P,T}^{**}$ системы «х. ч. жидкий метилбутилкетона», «х.ч. метилбутилкетона+(до 2,5)г углеродных нанотрубок» от давления при температуре $T_1 = 400 K$:

Из уравнений (8) и (11) получим:

$$\lambda_{P,T}^* = [-0,0575 \left(\frac{P}{P_1} \right) + 0,94625] \cdot [2228,6(m_{\text{УНТ}})^2 + 2,2829(m_{\text{УНТ}}) + 0,1113], \frac{\text{Вт}}{(\text{м} \cdot \text{К})}. \quad (12)$$

Чтобы определить теплопроводность испытуемого раствора, используется уравнения (10) и (11), учитывающие температуру, давление и концентрацию:

$$\lambda_{P,T} = \left[1.0227 \left(\frac{T}{T_1} \right)^2 - 3.1474 \left(\frac{T}{T_1} \right) + 3.1226 \right] \cdot \left[0.0575 \left(\frac{P}{P_1} \right) + 0.94625 \right] \cdot [2228.6(m_{\text{УНТ}})^2 + 2.2829(m_{\text{УНТ}}) + 0.1113], \frac{\text{Вт}}{\text{м}\cdot\text{К}} \quad (13)$$

Концентрация углеродных нанотрубок в экспериментальном растворе (13) приводит к изменению теплопроводности при изменении температуры и давления. Тем не менее, имеется погрешность (от 2 до 4%) при давлениях от 0,101 до 39,24 МПа и температурах от 290 до 640 К.

Обработка результатов экспериментального исследования теплоемкости исследуемых растворов

Многие отечественные авторы, а также авторы в различных странах использовали уравнение состояния для решения проблем с данными, используя экспериментальные и теоретические данные о теплоемкости жидкостей, растворов, электролитов и наножидкостей, а также расчеты, зависящие от температуры и давления.

По следующей формуле оценена теплоемкость в широком диапазоне температуры и давления системы метилбутилкетона и ее растворов.

$$\frac{C_{P,T}}{C_{P,T}^*} = f\left(\frac{T}{T_1}\right), \quad (14)$$

где $C_{P,T}$ – теплоемкость соответственно исследуемых систем метилбутилкетона и наночастиц при различных температурах и давлениях и $C_{P,T}^*$ – значения теплоемкости при температурах T и T_1 , $T_1 = 400\text{K}$.

Теплоемкостей исследуемых растворов показано на рисунке 21.




Рисунок 21. Зависимость относительной теплоемкости $\frac{C_{P,T}}{C_{P,T}^*}$ от относительной температуры $\frac{T}{T_1}$ для исследуемых растворов системы (метилбутилкетона+углеродных нанотрубок(0-2)г.:

Диаграмма представляет собой иллюстрацию 21. Исследуемая система достигла удовлетворительного уровня 14. Экспериментальные данные хорошо подходят для общего уравнения прямой линии, по теплоемкости, представленного в этом контексте:

- для системы «углеродных нанотрубок+(0-2)г.+метилбутилкетона»;

$$C_{P,T} = \left[0.517 \left(\frac{T}{T_1} \right) + 0.4967 \right] \cdot C_{P,T}^*, \text{Дж/(кг}\cdot\text{К}) \quad (15)$$

- для системы ««20% углеродных нанотрубок) (0-2)г.+метилбутилкетона»;

$$C_{P,T} = \left[0.3845 \left(\frac{T}{T_1} \right) + 0.6187 \right] \cdot C_{P,T}^*, \text{Дж/(кг}\cdot\text{К}) \quad (16)$$

Функцией давления являются параметры, согласно анализу значения $C_{p,T}$, для изучаемых систем.

$$\frac{C_{P,T}^*}{C_{P,T}^{**}} = \left[1,0075 - 0,005 \left(\frac{P}{P_1} \right) \right], \frac{\text{Дж}}{(\text{кг}\cdot\text{К})}. \quad (17)$$

Проверением функциями концентрации сажи и углеродных нанотрубок является анализа $C_{P,T}^{**}$:

$$C_{P,T}^{**} = (-3 \cdot 10^7 m_{\text{УНТ}}^2 + 95029 m_{\text{УНТ}} + 2324,3), \frac{\text{Дж}}{(\text{кг}\cdot\text{К})} \quad (18)$$

Из уравнений (17) и (18) получим:

$$C_{P,T}^* = [1,0075 - 0,005 \left(\frac{P}{P_1} \right)] * [-3 \cdot 10^7 (m_{\text{УНТ}})^2 + 95029 (m_{\text{УНТ}}) + 2324,3], \frac{\text{Дж}}{(\text{кг}\cdot\text{К})}. \quad (19)$$

Учитывая уравнения (18) и (19), теплоемкость раствора углеродных нанотрубок можно определить, используя следующее уравнение (16) в зависимости от температуры, давления и концентрации:

$$C_{P,T} = \left[0,3845 \left(\frac{T}{T_1} \right) + 0,6187 \right] \cdot \left[0,022 \left(\frac{P}{P_1} \right)^2 + 0,214 \left(\frac{P}{P_1} \right) + 0,76 \right] \cdot [260(N_{\text{сажа}}) + 2380] \cdot 10^{-3}, \frac{\text{Дж}}{(\text{кг}\cdot\text{К})} \quad (20)$$

Можно рассчитать теплоемкость экспериментального раствора (20), если известна концентрацию углеродных нанотрубок, а также используя эту величину, установить взаимосвязь с температурой и давлением. Анализируя теплоемкости раствора (20), присутствует погрешность (2–4,8 %), при давлениях (0,101–39,24) МПа и температурах (290–640) К.

Использование уравнения типа Тейта для расчета плотности исследуемых растворов при различных температурах и давлениях

Уравнение Тейта использовалось для расчета уравнения плотности наночастиц и коллоидных наножидкостей, которое включало обработку жидкости (метилбутилкетон химической чистоты) и наночастиц (коллоидная наножидкость).

$$\frac{\rho - \rho_0}{\rho} = C \ln \left[\frac{B + P}{B + P_0} \right], \quad (21)$$

где ρ_0 – плотность исследуемых веществ при $P_0 = 4,96$ МПа; ρ – плотность исследуемого образца при давлении P ; C и B – коэффициенты.

Исследована плотность растворов углеродных нанотрубок, полученных при многократном изменении температуры и давления, в системе метилбутилкетон + углеродная сажа, с использованием экспериментальных данных.

Диаграмма показывает, что $T = \text{const}$ можно выразить в виде прямой линии с помощью этого уравнения

$$\left(\frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_T = f(P), \quad (22)$$

$$-\left(\frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_T = \frac{B}{C} + \frac{P}{C}, \quad (23)$$

здесь P – внешнее давление, МПа; ρ – плотность, $\text{кг}/\text{м}^3$.

Температура $B = f_1(T)$; $C = f_2(T)$ влияет на величину коэффициентов B и C , как показал анализ.

Соответственно следующим образом можно выразить (23):

$$-\left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_T = \frac{B(T)}{C(T)} + \frac{P}{C(T)}. \quad (24)$$

Для анализа данных графика мы обнаруживаем, что коэффициенты каждой изотермы $B(T)$ и $C(T)$ аппроксимируются полиномами второго и третьего порядка с ошибкой 0,12%, используя метод наименьших квадратов:

$$B(T) = \sum_{i=0}^2 b_i T^i, \quad C(T) = \sum_{i=0}^3 c_i T^i. \quad (25)$$

$$B = [0,45(\frac{T}{T_1}) + 0,55] \cdot B_1, \quad (26)$$

$$C = [2,5(\frac{T}{T_1}) - 1,5] \cdot C_1. \quad (27)$$

Мы наблюдали, что в зависимости от концентрации углеродных нанотрубок изменяются B_1 и C_1 в растворе «метилбутилкетон + УНТ».

$$B_1 = 126m_{\text{унт}}^2 + 9,5 \cdot 10^3 m_{\text{унт}} + 7,51 \cdot 10^5 \text{ Па} \quad (28)$$

$$C_1 = -0,275 \cdot 10^{-2} m_{\text{унт}}^2 - 0,662 \cdot 10^{-2} m_{\text{унт}} - 0,332 \cdot 10^{-2} \text{ Па}. \quad (29)$$

—для растворов системы «метилбутилкетона + углеродных нанотрубок» из уравнений (26) – (27) и (28) – (28) получим:

$$B = \left[0,45\left(\frac{T}{T_1}\right) + 0,55\right] \cdot (1,34 \cdot 10^6 - 0,3996 \cdot 10^6 m_{\text{унт}}). \quad (30)$$

$$C \cdot (-0,275 \cdot 10^{-2} m_{\text{унт}}^2 - 0,662 \cdot 10^{-2} m_{\text{унт}} - 0,33 \cdot 10^{-2}) \quad (31)$$

Для системы «метилбутилкетона + УНТ» из уравнения (23) получим:

$$\rho = \frac{\rho_0}{1 - C \ln \left[\frac{B + P}{B + P_0} \right]}, \text{ кг/м}^3. \quad (32)$$

Системы «метилбутилкетон+ углеродных нанотрубок и сажи» принимает вид, с учетом (30, 31, 32):

$$\rho = \frac{\rho_0}{\left[1 - \left(2,5 \left(\frac{T}{T_1} \right) - 1,5 \right) \left(-0,275 \cdot 10^{-6} m_{\text{няк}} - 0,662 \cdot 10^{-2} m_{\text{няк}} - 0,332 \cdot 10^{-2} \right) \right]^x}$$

$$\overline{\ln \left[\frac{\left(0,45 \frac{T}{T_1} + 0,55 \right) \left(1,34 \cdot 10^6 - 0,396 \cdot 10^6 m_{\text{няк}} \right) + P}{\left(0,45 \frac{T}{T_1} + 0,55 \right) \left(1,34 \cdot 10^6 - 0,396 \cdot 10^6 m_{\text{няк}} \right) + P_0} \right]}, \text{ кг/м}^3. \quad (33)$$

Согласно полученном уравнении для суммирования экспериментальных данных о плотности раствора системы с температурами $T = (293 - 433)$ К и давлением $P = (4,96 - 20,01)$ МПа, используется с погрешностью (0,13-2,23)%. Полученное выражение, связывает параметры и ТФС системы с коэффициентами В и С уравнения состояния Тейта.

Теплопроводность и теплоемкость наножидкостей (коллоидов и их суспензий) сравниваются с использованием подробных таблиц, представленных в приложении. Авторы предоставляют прямые данные для количественной оценки неопределенностей теплопроводности и теплоемкости исследуемых наножидкостей, путем расчета критической области и ее корреляции с температурой и давлением

ВЫВОДЫ

1. Теплоемкость углеродных нанотрубок и сажи увеличивается или уменьшается с температурой и давлением, на линии насыщения х.ч.метилбутилкетона внедренных наноразмерных фракций наночастиц была исследована в зависимости от их комплексной теплопроводности и плотности [1-А, 2-А, 4-А, 6-А, 8-А, 10-А, 11-А, 14-А, 16-А, 17-А, 18-А, 19-А, 21-А, 22-А, 23-А].

2. Экспериментальные значения плотности, коэффициента эффективной теплопроводности системы (метилбутилкетона жидкий), наноразмерная фракция УНТ и сажа) при температуре ($T = 293\text{--}433\text{ K}$) и давлении ($P = 0,101\text{--}39,24\text{ MPa}$) были использованы проектной организацией для проведения технических расчетов, что стало первым использованием этих данных [1-А, 2-А, 4-А, 6-А, 8-А, 10-А, 11-А, 14-А, 16-А, 17-А, 18-А, 19-А, 21-А, 22-А, 23-А].

3. С увеличением давления теплопроводность возрастает, а затем падает при определенной температуре. Это свидетельствует об эффективной теплопроводности исследованных растворов. Обнаружено увеличение давления и массовой концентрации наночастиц, а также характера изменения параметров базовой жидкости и линии насыщения с ростом температуры , [1-А, 2-А, 4-А, 6-А, 8-А, 10-А, 11-А, 14-А, 16-А, 17-А, 18-А, 19-А, 21-А, 22-А, 23-А].

4. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что теплоемкость коллоидной наножидкости (метилбутилкетон+УНТ и углеродная сажа) в системе увеличивается с ростом температуры и концентрации наночастиц, а увеличение давления снижает ее теплоемкость [1-А, 2-А, 4-А, 6-А, 8-А, 10-А, 11-А, 14-А, 16-А, 17-А, 18-А, 19-А, 21-А, 22-А, 23-А].

5. Анализ экспериментальных данных коллоидной системы (метилбутилкетон + наночастицы) посредством моделирования и обобщений, с аппроксимацией уравнений, устанавливающих связь между этими свойствами [1-А, 2-А, 4-А, 6-А, 8-А, 10-А, 11-А, 14-А, 16-А, 17-А, 18-А, 19-А, 21-А, 22-А, 23-А].

6. Используя наночастицы УНТ, непосредственно внедренные в химически чистый метилбутилкетон на основе уравнения состояния типа Тейта, можно оценить плотность непроверенных экспериментальных растворов [1-А, 2-А, 4-А, 6-А, 8-А, 10-А, 11-А, 14-А, 16-А, 17-А, 18-А, 19-А, 21-А, 22-А, 23-А].

7. Для определения теплотворных свойств исследуемых коллоидных растворов для расчетов разработаны и используются уравнения состояния наножидкостей типа Тейта и аппроксимации его зависимостей для студентов кафедры «Общая физика» ТГПУ имени С.Айни, БГУ имени Носира Хусрава и кафедры “Теплотехника и теплоэнергетика” ТТУ имени акад. М.С. Осими (приведены акты внедрения) [1-А, 2-А, 4-А, 6-А, 8-А, 10-А, 11-А, 14-А, 16-А, 17-А, 18-А, 19-А, 21-А, 22-А, 23-А].

8. Изученные коллоидные наножидкости характеризуются детальными значениями плотности в виде таблицы в широком диапазоне температур (293–433) К, давлений (0,101–39,24) МПа и массовых концентраций наночастиц (0–2,0) % теплоемкости и теплопроводности. Предоставленная информация может

облегчить работу многих устройств и процессов теплопередачи [1-А, 2-А, 4-А, 6-А, 8-А, 10-А, 11-А, 14-А, 16-А, 17-А, 18-А, 19-А, 21-А, 22-А, 23-А].

***Рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы
исследования диссертационной работы***

1. Исчерпывающие таблицы создаются на основе информации об изучаемых наножидкостях, включая их плотность, теплопроводность и теплоемкость. Эти таблицы охватывают широкий спектр значений температуры (от 300 до 440 К), давления (от 0,101 до 39,24 МПа) и массовой концентрации наночастиц (от 0 до 2 г/л). Подобные данные могут быть применены при разработке и использовании различных технологических процессов, включая эксплуатацию ТЭЦ-2 в Душанбе, а также в конструкции теплообменных устройств.

2. Используя уравнение состояния типа Тейта и аппроксимацию его результирующей зависимости, можно напрямую рассчитать тепловые свойства наножидкости. Таким образом студенты, магистранты и аспиранты кафедр "Общая физика" Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни, также Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава и кафедры "Теплотехника и теплоэнергетика" Таджикского технического университета имени академика М. С. Осими активно используют данное уравнение. Акты о внедрении прилагаются.

3. Разницу в теплоемкости растворов разных растворителей можно определить, используя значения плотности образцов и уравнение состояния Тейта.

4. Микроскопическая теория переходных явлений в изучаемых материалах основана на экспериментальных и расчетных данных по эффективной теплопроводности, теплоемкости и плотности растворов, содержащих наночастицы и сажу.

5. Можно определить параметры экспериментально неизученного раствора с помощью приближенных зависимостей и уравнений состояния (типа Тейта), при различных изменениях параметров состояния, содержащего наночастицы и сажу, такие как температура, давление и массовая концентрация.

***Статьи, опубликованные в научных журналах, рекомендованных ВАК при
Президенте Республики Таджикистан:***

[1-А]. Шарипов, С.М., Влияние наночастиц (70%масс. Углеродных нанотрубок) на изменение теплопроводности жидкого метилбутилкетона. // Вестник Бохтарского государственный университет имени Носира Хусрава. Бохтар, 2022, - № 2/1 (96)-С,49-52

[2-А]. Шарипов, С.М. Теплопроводность системы «жидкий метил-бутилкетон+одностенные, многостенные углеродные нанотрубки при различных температурах и давлениях» Бохтарского государственный университет имени Носира Хусрава. - Бохтар, 2022, 2/4 (105) – С, 41–47.

[3-А]. Шарипов, С.М. Ойматова Х.Х., Зайнидинов Д.Р., Сафаров М.М. Влияние 20% массовой концентрации углеродных нанотрубок на изменение

теплоёмкости жидкого метилбутилкетона. Технологического университета Таджикистана. Душанбе. – 2022. - № 4/1 (51) – С. 87–95.

[4-А]. **Шарипов, С.М.** Ойматова Х.Х., Сафаров Ш.Р., Зарипова М.А. Расчет термодинамических параметров (изменение внутренней энергии, энергии гелмгольца и энергии гибса) тернарных систем (методом ДСК). //Вестник Дангаринского государственного университета (научный журнал).-Дангара, 2022.-№3/3(90). – С. 52-55.

[5-А]. **Шарипов, С.М.,** Хусайнов З.К. Экспериментальное исследование теплопроводности, температуропроводности водных растворов аэро-зина, диметилгидразина. Материалы Международной научной конференции «Молодые исследователи-регионам» Вологда-16-20 апреля 2018.-С. 367-369.

[6-А]. **Шарипов, С.М.,** Сафаров М.М., Зарипова М.А., Хусайнов З.К., Сафаров Ш.Р., Мухамадали К. Взаимосвязь между теплопроводностью и плотности водных растворов в зависимости от температуры и давления Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания математики и естественных наук в кредитной системе обучения» КТГУ имени Носира Хусрава, Бохтар-29-30 июня 2018. -С. 475-479.

Малый патент РТ

[7- А]. Шарипов С.М. ва дигарон. Дастьоҳ барои бо тавари автоматӣ муайян кардани гармигузаронии чисмҳои саҳт. Ихтирооти хурди Ҷ.Т. №ТЧ 1185., аз 3.05.2021. 5с.

В других изданиях:

Публикации в международных и республиканских конференциях:

[8-А]. **Шарипов, С.М.,** Сафаров М.М., Тургунбоев М.Т., Хусайнов З.К. Теплофизические расчеты водных растворов диметилгидразина Материалы научно-практической конференции “ 8 Ломоносовские чтения” Актуальные проблемы естественных и гуманитарных наук.(Филиал МГУ в г. Душанбе, 27-28 апреля 2018).- С.43-46.

[9-А]. **Шарипов, С.М.,** Сафаров М.М., Хакимов Д.Ш., Тимеркаев Б.А. Влияние наночастиц (сажа+70%ОУНТ) на изменение плотности метилбутилкетона при различных температурах / Материалы VI международная научно-техническая конференция «Современные методы и средства исследований теплофизических свойств веществ» 27 – 28 мая 2021 г. Санкт-Петербург. - С. 34-36 РИНЦ Scopuse

[10-А]. **Шарипов, С.М.,** Сафаров М.М., Зарипова М.А., Умарзода Шарифмурод У. Тимеркаев Б.А. Влияние наночастиц на изменение плотности метилбутилкетона при различных температурах и давлениях. Материалы международная конференция «Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных средах» (12 - 17 сентября 2021 г.) Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. Махачкала-2021.- С. 288-291 РИНЦ

[11-А]. **Шарипов, С.М.,** Сафаров М.М., Зарипова М.А., Сафарова Ф. А. Влияние наночастиц на изменение плотности фенилгидразина при различных

температурах и атмосферном давлении / Материалы республиканской научно-практической конференции (с международным участием) «Теплоэнергетика и теплофизические свойства веществ», посвященной 30-летию государственной независимости Республики Таджикистан, 65-летию ТТУ имени акад. М.С. Осими и 50-летию МТФШ (27-28 августа 2021), Душанбе).-С.141-144.

[12-А]. Шарипов, С.М., Сафаров М.М., Ойматова Х.Х., Сафаров Ш. Р., Зарипова М.А. Расчет температуропроводности тернарных систем с использованием данным полученных сканирующим калориметром Материалы республиканской научно-практической конференции (с международным участием) «Теплоэнергетика и теплофизические свойства веществ», посвященной 30-летию государственной независимости Республики Таджикистан, 65-летию ТТУ имени акад. М.С. Осими и 50-летию МТФШ,(27,28 августа 2021).-Душанбе 2021.- С. 152-155

[13-А]. Шарипов, С.М., Сафаров М.М., Ойматова Х.Х. Влияние наночастиц (сажи и 70% углеродных нанотрубок) на поведение теплопроводности метилбутилкетона при атмосферном давлении / Материалы Международной научно-практической конференции «Энергетика: Состояния и перспективы развития», 20 декабря 2021.-Душанбе: ЦИ и П, ТТУ имени акад. М.С. Осими . – С. 174-177.

[14-А]. Шарипов, С.М., Сафаров М.М., Ойматова Х.Х., Зарипова М. А., Сафаров Ш.Р. Корреляция между экспериментальными данными по коэффициентом массопередачи и коэффициентом набухания опытных образцов тернарных систем. / Материалы Международной научно-практической конференции «Энергетика: Состояния и перспективы развития», 20 декабря 2021. Душанбе: ЦИ и П, ТТУ имени акад. М.С. Осими.-С. 178-181.

[15-А]. Шарипов, С.М., Сафаров М.М., Ойматова Х.Х. Сафаров Ш. Р., Зарипова М.А. Рассчетно-экспериментальные значения коэффициента теплоотдачи тернарных систем. Сборник трудов Первая Международная научно-практическая конференция и «Перспективы развития исследований в области химии координационных соединения и аспекты их применения» посвященной памяти профессора Баситовой С.М., 80-летию со дня рождения и 60-летию педагогической деятельности д.х.н., профессора Азизкуловой О.А. 30-31 марта 2022 г. Душанбе. -2020.- С. 160-164, РИНЦ.

[16-А]. Шарипов, С.М., Сафаров М.М., Ойматова Х.Х. Электрофизические свойства суспензии системы метилбутилкетона и углеродных нанотрубок Материалы республиканской научно-практической конференции на тему «Роль Абурайхони Беруни в развитии естественных, математических и технических наук», посвященной 1050 летию известного персидского-таджикского энциклопедиста Абурайхони Беруни «20 летию изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования» Бохтар 28 мая 2022 г.- С. 307-308.

[17-А]. Sharipov, S.M., Safarov M.M., Oimatova H.H. Influence (20wt % of carbon nanotobe) on a chance in the heat capacity of liquid metilbutilketon Proceedings of the Journal of International University Scientific Forum (Practice

Oriented Science)-UAE-Russia-India, Dubai-17 June 2022.-Pp.112-116. doi: 10.34660/INF 2022.61

[18-А]. Sharipov, S.M., Safarov M.M., Oimatova H.H. Correction bet-ween thermal conductivity and specific heat capacity of ternary systems (CA, MWCN and N₂H₄) Proceedings of the Journal of International University Scien-tific Forum (Practice Oriented Science). UAE-Russia- India, Dubai-17 June 2022., Dubai-17 June 2022.-Pp.121-128. doi:10.34660/INF 2022.16.28.046.

[19-А]. Шарипов, С.М., Ойматова Х.Х., Сафаров Ш.Р., Сафаров М.М. Корреляция между коэффициента теплоотдачи и удельной теплоёмкости тернарных систем кремниевой кислоты, многослойной углеродной нанотрубки и нанопорошка гидразина. МТФШ-13,2022. Тамбов-Душанбе 2022. С. 69-71.

[20-А]. Шарипов С.М., Ойматова Х.Х. теплопроводность колоидного раствора метилбутилкетона при различных температурах и давлениях. Сборник материалов Республиканская научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы перспективный развития естеественный точных наук» Душанбе, 2023.- С. 161-163.

[21-А]. Шарипов С.М., Сафаров Ш.Р., Зоиров Х.А. Получение эмперических уравненых на основе экспериментальных данных и сравнение их значений. Россиская конференция (с международным свойства веществ (РКТС – 16) Махачкала, 26-29 сентября 2023г.-С.71

[22-А]. Шарипов С.М., Сафаров М.М., Ойматова Х.Х., Сафаров Ш.Р. Таҳлили маълумотҳои таҷрибавӣ оид ба гармигузаронии маҳлулҳои (метилбутилкетон+нанозаррачаҳо) вобаста аз ҳарорат ва фишор. Паёми Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав. № 2/1 (108) 2023.-106-111.

[23-А]. Шарипов С.М., Сафаров М.М., Ойматова Х.Х., Сафаров Ш.Р, Шарипов М.Л. Гармигузаронии маҳлулҳои «метилбутилкетон+нанонайча-ҳои карбонии яққабата ва бисёрқабата» дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун. Паёми Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав, №2/3 (113) 2023, - С, 25-34.

ШАРҲИ МУХТАСАР

ба рисолаи номзадии Шарипов Сафарбой Муродалиевич дар мавзӯи “Таъсири нанозаррачаҳо (дуда, нанонайчаҳои карбонӣ) ба тағийирёбии гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши метилбутилкетон дар фазаи гузариш ва параметрҳои гуногуни ҳолат” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ, аз рӯи ихтисоси 01.04.14 – Физикай ҳароратӣ ва назарияи техникаи гармо.

Вожсалимаҳо: метилбутилкетон, дуда, нанонайчаҳои карбонӣ, яққабата ва бисёрқабата, гармигузаронӣ, гармиғунҷоиш, фишор, ҳарорат.

Навғониҳои илмӣ: усулҳои ҳисобкуни коэффициентҳои вобастагиҳои аппрокси-матсионӣ барои маҳлӯлҳои тадқиқотӣ (коллоидӣ) таҳия карда шуд; дастгоҳҳои таҷрибавӣ барои чен кардани гармигузаронӣ (усули ноқили тафсон) ва гармиғунҷоиши моеъҳо ва буги онҳо барои наномоеъҳои тадқиқотии системаҳои моеъҳои органикӣ + бо назардошти таъсири нанонайчаҳои карбонӣ ва дудаи наноандозадор таҳия карда шуд; маълумотҳои таҷрибавӣ оид ба коэффициенти гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши хоси маҳлӯлҳои тадқиқотӣ (то 2г., нанонайчаҳои карбонӣ ва дудаи наноандозадор) дар ҳудуди ҳароратҳои (290-640) К ва фишорҳои (0,101-39,24) МПа; вобастагиҳои аппроксиматсионии $\lambda - P - T - m$ -ро тавсиф-диҳанд ба даст оварда шудааст.

Аҳамияти амалий ва назариявии кор: ҷадвалҳои муффассали гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши маводҳои аз ҷиҳати техники муҳими маҳлӯлҳои метилбутилкетон+ нанонайчаҳои карбонӣ ва дуда дар ҳудудҳои васеъи ҳароратҳои (290-720 К) а фишорҳои (0,101-39,24 МПа) бо назардошти ҳудуди бӯҳронӣ, ки метавонанд ташкилотҳои лоиҳакашӣ дар равандҳои гуногуни технологӣ, дар энергетикаи гармо ва мөшинсозӣ истифода баранд, тартиб дода шудааст; дастгоҳи таҷрибавии таҳия шуда барои чен кардани гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши хос метавонад барои босуръат муайян намудани хосиятҳои номбаршудаи маводҳо дар шароити озмоишгоҳ истифода шаванд; бонки бузургиҳои гармофизикии пайастагиҳои химиявӣ бо маълумотҳои нав пур карда шуд; бузургиҳои оид ба гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши системоҳои моеъҳо ва газмонанди ду- ва сетаркибаи ба даст омада метавонанд барои ҳисобкуниҳои муҳандисӣ, тартиб додани моделҳои физикӣ ва математикӣ, инчунин барои интихоби речоҳои кори механизмҳо ва таҷҳизотҳои гуногун истифода бурда шаванд; дастгоҳҳои соҳташуда барои чен кардани гармигузаронии (усули ноқили тафсон) маҳлӯлҳои системаи метилбутилкетон, дуда ва нанонайчаҳои карбонӣ дар Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав ихтисоси физика, дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, дар Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ барои ихтисоси “Энергетикаи ҳароратӣ ва истгоҳҳои барқӣ ҳароратӣ”, инчунин дар Институти саноати ва технологияи навтарини Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайраҳо истифода бурда мешаванд (санадҳои татбиқ пешнишод карда шудааст).

Саҳми шаҳсии муаллиф: аз интихоби усулҳо ва коркарди алгоритмҳои ҳалли масъалаҳои ҳангоми иҷрои кор гузошташуда, маълум намудани қонуниятҳои асосии дар равандҳои физика-химиявӣ гузаранда ҳангоми ҳосил намудани гармибараандоҳо, гузаронидани тадқиқотҳои таҷрибавӣ (гармиғунҷоиш ва гармигузарони дар речай ламинарӣ ва турбулентӣ, ва коэффициентҳои модификатсияшудаи муодилаи намуди Тейга) дар шароити истеҳсолии реалий, коркард ва таҳлили натиҷаҳои ба даст омада, тавсифи хулосаҳои асосии рисолаи илмӣ мебошад.

Соҳаи истифодабарӣ: Метилэтилкетон ҳамчун ҳалкунанда барои лакҳои нитро-селлюлоза, полиакрилӣ, перхлоровинил, дар истеҳсоли рангҳои чопӣ, рангҳо ва нанонайчаҳои карбон дар ноқилҳои факулмустаҳакам, дар маводи таркибӣ, нанобалансҳо, дар микроэлектроника, дар оптика, тиб ва барои таъмин намудани полимерҳои электрогузарон истифода мешаванд.

АННОТАЦИЯ

на диссертацию Шарипова Сафарбоя Муродалиевича на тему “Влияние наночастиц (сажи, УНТ) на изменение теплопроводности и теплоемкости метилбутилкетона при фазовом переходе и различных параметрах состояния” на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника.

Ключевые слова: метилбутилкетон, сажа, углеродные нанотрубки, ОСУНТ и МСУНТ теплопроводность, теплоемкость, давление, температура.

Научная новизна: разработаны методы расчета коэффициентов аппроксимационной зависимости для исследуемых растворов (коллоидных и их суспензии); разработаны экспериментальные установки для измерения теплопроводности и теплоемкости (метод нагретой нити) жидкостей и их паров исследуемых наножидкостей системы жидкость + наноразмерная сажа с учетом влияния сажи и углеродных нанотрубок; получены экспериментальные данные по коэффициенту эффективной теплопроводности исследуемых растворов (до 2,0 г. наноразмерной сажи и углеродных нанотрубок) в интервале температур (280-660) К и давлений (0,101-39,24) МПа; получены аппроксимационные зависимости, описывающие $\lambda - P - T - t$

Теоретическая и практическая значимость работы: составлены подробные таблицы теплопроводности и плотности технически важных веществ (растворов метилбутилкетона+ сажи и углеродных нанотрубок) в широком интервале температур (290–640) К и давлений (0,101–16,42) МПа), включая критическую область, которые могут быть использованы проектными организациями в различных химических процессах в теплоэнергетике и машиностроении; разработанная экспериментальная установка для измерения теплопроводности может быть использована для быстрого определения перечисленных свойств материалов в лабораторных условиях; банк теплофизических величин химических оснований пополнен новыми данными; полученные данные о теплопроводности и теплоемкости двух- и трехкомпонентных жидких и газообразных систем могут быть использованы для инженерных расчетов, построения физико-математических моделей, а также для выбора режимов работы различных механизмов и оборудования; созданный прибор для измерения теплопроводности (метод нагретого нити) растворов системы метилбутилкетона, сажи и углеродных нанотрубок используется в Бохтарском государственном университете имени Носира Хусрава по специальности физика, в Таджикском государственном педагогическом университете имени Садриддина Айни, в Таджикском техническом университете имени академика М.С.Осими по специальности «Тепловая энергетика и тепловые электростанции», а также в Институте промышленности Министерства промышленности и новых технологий РТ и др.

Личный вклад: состоит в постановке задач, выборе методов и разработке алгоритмов решения поставленных при выполнении работы задач, установлении основных закономерностей протекающих физико-химических процессов при получении теплоносителей проведения экспериментальных исследований (теплопроводности при ламинарных и турбулентных течений и коэффициентов модифицированного уравнения типа Тейта) в реальных производственных условиях, обработке и анализе полученных результатов, формулировке основных выводов диссертационной работы.

Область применения: Метилэтилкетон используют как растворитель для нитроцеллюлозных, поликариловых, перхлорвиниловых лаков, в производстве краски для типографии, чернил, а углеродные нанотрубки используются в сверхпрочных нитях, в композитных материалах, нановесах, в микроэлектронике, в оптике и медицине, в обеспечении электрической проводимостью полимеров.

ABSTRACT

for the dissertation of Sharipov Safarboy Murodalievich on the topic “Influence of nanoparticles (soot, CNT) on the change in thermal conductivity and heat capacity of methyl butyl ketone during phase transition and various state parameters” for the degree of candidate of technical sciences, specialty 01.04.14 - Thermophysics and theoretical heat engineering.

Key words: methylbutyl ketone, carbon black, carbon nanotube, thermal conductivity, heat capacity, harmonica, pressure, temperature.

Scientific novelty: methods for calculating the coefficients of approximation dependencies for the studied solutions (colloidal and their suspensions) have been developed; experimental setups for measuring the thermal conductivity of liquids and their vapors (hot filament method) of the studied nanofluids of the organic liquid + nanoscale system were developed, taking into account the influence of soot and carbon nanotubes; obtained experimental data on the coefficient of effective thermal conductivity of the studied solutions (up to 2,0 g, nanosized carbon black and carbon nanotubes) in the temperature range (290–660) K and pressure (0.101–39,24) MPa; Approximation dependencies describing .

Theoretical and practical significance of the work: detailed tables of thermal conductivity and density of technically important substances (solutions of methyl butyl ketone + carbon black and carbon nanotubes) were compiled in a wide range of temperatures (290–720) K and pressures (0.101–39,24 MPa) including the critical region and which can be used by design organizations in various chemical processes in thermal power engineering and mechanical engineering; the developed experimental setup for measuring thermal conductivity can be used to quickly determine the listed properties of materials in laboratory conditions; the bank of thermophysical quantities of chemical bases has been replenished with new data; the data obtained on the thermal conductivity and heat capacity of two- and three-component liquid and gaseous systems can be used for engineering calculations, building physical and mathematical models, as well as for choosing the operating modes of various mechanisms and equipment; The created device for measuring the thermal conductivity (hot filament method) of solutions of the system of methyl butyl ketone, carbon black and carbon nanotubes is used at the Bokhtar State University named after Nasiri Khusrav in the specialty of physics, at the Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini, at the Technical University of Tajikistan named after Academician M.S. Osimi in the specialty "Thermal Energy and Thermal Power Plants", as well as at the Institute of Industry and New Technologies of the Republic of Tatarstan, etc.

Personal contribution: consists of setting tasks, choosing methods and developing algorithms for solving the tasks set during the performance of the work, establishing the basic laws of the ongoing physical and chemical processes in obtaining coolants, conducting experimental studies (thermal conductivity in laminar and turbulent flows and coefficients of a modified equation of the type Tate) in real production conditions, processing and analysis of the obtained results, formulation of the main conclusions of the dissertation work.

Scope: Methyl ethyl ketone is used as a solvent for nitrocellulose, polyacrylic, perchlorovinyl varnishes, in the production of printing inks, inks, and carbon nanotubes are used in heavy-duty threads, in composite materials, nanobalances, in microelectronics, in optics and medicine, to provide electrical conductivity polymers.

*Чопи оғсетӣ. Ҷузъи чопӣ 3.5. Андоза 60x84^l/₁₆.
Адади нашр 100 нусха*

*Муассисаи нашириявии “Дониш”-и АМИТ
ш. Душанбе, 734063, кӯчаи Айнӣ, 299/2.*